

诺玛克NR-80LVHS聚氨酯弹性材料

产品名称	诺玛克NR-80LVHS聚氨酯弹性材料
公司名称	诺玛克新材料（深圳）有限公司秦皇岛分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诺玛克 型号:NR-80LVHS 产地:加拿大
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区泾河道4号办公楼2楼
联系电话	0335-5909718 13933526015

产品详情

产品描述：诺玛克NR-80LVHS喷涂型聚氨酯涂料是一种固含量的双组分热喷涂聚氨酯涂料，分为A组分和B组分。

原材料：聚氨酯预聚物TDI/PTMEG（游离TDI含量小于0.1%）。

材料配比：

	A组分	B组分
重量比	100.0	46.0
体积比	50.0	

包装规格：成品包装/以重量为单位销售

包 装	A组分	B组分
U-SPRAY胶筒包装	600ml	300ml
52.93kg (套装)	18kg x 2桶	16.78kg x 1桶，有色

技术指标：

项 目	测试标准或说明	测试值	备注
可喷涂时间	65 (150)	<1分钟	
表干时间	21 (70)	5 ~ 10分钟	
无手印时间	10 ~ 20分钟		
终固化时间	约5天		
涂装间隔时间		间隔不超过2小时	连续喷涂情况下
硬度	邵氏 A级	80 ± 5	
回弹性	——	——	
耐冲击性能	ASTM D2794	>1.85 kg.m	
撕裂强度	ASTM D624 , Die C	67.27N/mm	
	ASTM D470	11.39N/mm	

抗拉强度	ASTM D412	19.54MPa	
伸长率	380%		
定伸强度	ASTMD412	7.1MPa	
耐磨性能	ASTM D1044	0.062克 (62mg)	1000克的H18型磨轮做1000转的磨损测试。
抗霉 (菌) 性能		无霉菌	
蒸气透过性测试	ASTM E96-80	< 0.10	
1公斤涂料的理论覆盖量	干膜厚度25微米	34平米	
	干膜厚度1毫米	0.85平米	

涂层可耐受温度：-56 (-70)到93 (200) 之间。

涂层固化后重量：涂层厚度为25微米情况下，每平方米的重量是29g (涂层厚度为0.001英寸时，每100平方英尺的涂层重量是0.60磅)

材料保质期：5年 (未开封状态)。

材料闪点：无闪点，NR-80LVHS的A、B组分材料在运输、储存以及使用过程中都是不可燃的。