

# 双相不锈钢棒S22053圆钢

产品名称	双相不锈钢棒S22053圆钢
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸: 6- 250mm 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢 品种:黑皮棒、光亮棒、抛光棒、
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

## 产品详情

金属制品有限公司现货销售（生产定做加工）的主要有S22053棒材、S22053黑皮棒、S22053光亮棒、S22053黑棒、S22053光棒、S22053棒、S22053方棒、S22053六角棒、S22053锻棒、S22053冷拉棒、S22053热轧棒、S22053锻制棒、S22053圆钢、S22053热轧圆钢、S22053冷拉圆钢、S22053锻制圆钢、S22053抛光棒、S22053磨光棒、S22053磨光圆钢

主要品种有：黑皮棒、光亮棒、抛光棒、磨光棒、六角棒、棒料、棒材、研磨棒等，执行标准有ASTM 276、ASTM 182、GB1220、ASTM B574、ASTM B335、ASTM B166、ASTM B446、ASTM B637、ASTM B408、ASTM B164、ASTM B160、ASTM B473、ASTM A479，产地为：产地本厂自产、太钢、上钢五厂，欧美进口、瑞典、美国、德国、西宁特钢、芬兰奥托昆普、美国哈氏合金、美国超合金SMC、日本冶金、华新丽华等，规格为6-330mm

2205/UNS S32205双相钢

2205国际通称：

2205双相钢、zhiUNS S32205、UNS S32205、NAS 329J3L、F51、W.-Nr. 1.4462、00Cr22Ni5Mo3N

2205执行标准：

ASTM A240/ASME SA-240、ASTM A276、ASTM A182/ASME SA-182、ASTM A312/ASMES A312

2205物理dao性能：

2205双相钢密度：7.98g/cm<sup>3</sup>，熔点：1300-1390

2205热处理：

1000-1050 之间保温1-2小时，快速空冷或水冷。

2205机械性能：

抗拉强度： b 795Mpa，屈服强度 b 550Mpa：延伸率： 15%，硬度 310（HB）

2205耐腐蚀性及主要使用环境：

2205双相不锈钢2205合金与316L和317L奥氏体不锈钢相比,2205合金在抗斑蚀及裂隙腐蚀方面的性能更优越,它具有很高的抗腐蚀能力,与奥氏体相比,它的热膨胀系数更低,导热性更高。双相不锈钢2205合金与奥氏体不锈钢相比,它的耐压强度是其两倍,与316L和317L相比,设计者可以减轻其重量。2205合金特别适用于—50 ° F/+600 ° F温度范围内,在严格限制的情况下(尤其对于焊接结构),也可以用于更低的温度。

2205配套焊接材料及焊接工艺：

2205双相钢的焊接选用ER2209焊丝和E2209焊条。

2205应用领域有：

石油天然气工业设备；

离岸平台、热交换器、水下设备、消防设备；

化学加工工业、器皿与管道业；

脱盐、高压RO设备及海底管道；

能源工业如电厂脱硫脱硝FGD系统、工业洗刷系统、吸收塔；

机械部件(高强度、抗腐蚀、耐磨部件)。