

PPO V0150B PPO V0150B

产品名称	PPO V0150B PPO V0150B
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	3.00/公斤
规格参数	型号:V0150B 品牌:基础创新塑料(美国)
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

NORYL PPX630 resin 物性表

基填充增强材料	玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
特性	刚性, 高
加工方法	延高的拉伸率
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型
	1.19
熔流率 (熔体流动速率) (260 ° C/5.0 kg)	2.6
收缩率	
流动 : 3.20 mm	0.20 到 0.23
横向流动 : 3.20 mm	0.25 到 0.76
机械性能额定值单位制测试方法	

屈服	79.3
----	------

断裂	79.3
----	------

伸长率 2(断裂)	7.7
-----------	-----

弯曲模量 3(50.0 mm 跨距)	5560
--------------------	------

弯曲强度 4(断裂, 50.0 mm 跨距)	130
------------------------	-----

悬臂梁缺口冲击强度测试方法

-30 ° C	100
---------	-----

23 ° C	170
--------	-----

无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	830
-------------------	-----

装有测量仪表的落镖冲击

-30 ° C, Total Energy	20.4
-----------------------	------

23 ° C, Total Energy	19.1
----------------------	------

热性能测试方法

0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm155

1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm134

维卡软化温度162

线形热膨胀系数

流动 : -40 到 40 ° C1.4E-5

横向 : -40 到 40 ° C7.7E-5

可燃性等级测试方法HB