

广东自流平高分子防潮封堵剂

产品名称	广东自流平高分子防潮封堵剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

自流平高分子防潮封堵剂概述：

是一款新型环保封堵材料，具有好操作、快固化，防潮封堵效果好的特性，适用于金属、橡胶、塑料、树脂和水泥等各类基材。施工简便、无需辅助、自流平、二次开孔容易、无毒环保抗腐蚀材料。

自流平高分子防潮封堵剂参数：

产品特性	数值	单位	产品特性	数值	单位
诱点率	3.75	KHz	介电常数	3.8 ~ 4.2	KHz
膨胀性能	215	%	硬度	30	邵氏A
耐水性	3	d	耐湿	90-110	
耐油性	体积电阻		25 ohm-cm		
耐湿热性	120	h	表面电阻	1.2 × 10 ¹⁴	25 ohm
耐冻融循环	15	次	耐电压	16 ~ 18	25 kv/mm
混合粘度	< 6000	cps	阻燃级别	94V0	/
操作时间	20-30	Min			

与各种金属材质、电缆护套材质均可紧密粘合

自流平高分子防潮封堵剂施工步骤：

- 1、清理清洁施工目标区
- 2、做好箱柜底部空洞和缝隙的封堵
- 3、打开封堵剂罐体盖子

- 4、先将A剂充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）
- 5、将B剂摇晃10秒后，倒入A剂桶内
- 6、充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）
- 7、倒入目标区

自流平高分子防潮封堵剂注意事项：

1. 胶料应密封储存，混合好的胶料应一次性使用万避免造成浪费
2. 存放一段时间后，胶体可能会有所分层，使用前请搅拌均匀，不影响性能。
3. 本品属非危险品，但勿入口和眼，若不慎进入口眼应及时用清水清洗或到医院就诊。

自流平高分子防潮封堵剂储存及运输：

1. 储存期：六个月
2. 此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。
3. B剂使用后一定需要密封储存，内含粘接成分接触空气后容易水解造成沉淀，切勿影响粘接性能。

自流平高分子防潮封堵剂包装规格：

A组份2kg+B组份0.2kg