

# 无色无味防火阻燃液窗帘地毯幕布防火剂

产品名称	无色无味防火阻燃液窗帘地毯幕布防火剂
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	350.00/桶
规格参数	品牌:西安鑫博 型号:ZFRJ-A 包装:25公斤
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

## 产品详情

无色无味防火阻燃液窗帘地毯幕布防火剂。

舞台幕布阻燃剂

对应材质：各类真丝、人丝、麻绒织物及幕布等。

特性：处理后纺织品手感柔软，不泛白析晶、不回潮。

外观：无色透明液体

密度：1.075 ~ 1.085(g/cm<sup>3</sup>)

PH值：5 ~ 6.5

阴燃、续燃时间：0秒

极限氧指数：32% ~ 34%

使用方法：

1、喷雾法：处理前应使织物为清洁干燥状态，喷雾时要做到喷均、喷透，使织物均匀吸收，经烘干或晾干均可，干燥后应将织物放凉后再包装，以避免返潮现象，影响阻燃效果。

2、浸渍法：被处理织物应保持清洁、干燥、清除浆液及油渍、经浸渍——压轧（两浸两轧、经压轧后带液率70%左右）——烘干——晾凉包装。

地毯专用阻燃剂

该产品对应毛纺、涤纶、腈纶、丙纶等化纤地毯及一次性地毯。经使用该产品处理后可达到GB8624 - 2006 B级水平。

产品外观：无色透明液体

密度：1.1 - 1.2

PH值：5 - 6

1、对应成品地毯使用喷雾或浸泡，要使地毯充分吸收阻燃剂以确保阻燃功能，使用热风烘干或其他干燥方式都可。

2、也可对生产地毯的纱线先进行阻燃处理，再生产地毯。

中性阻燃剂是水基阻燃剂，具有使用方便、易施工、阻燃效果好、无腐蚀、无污染等优点。可广泛用于纺织品、木材、歌厅等娱乐场所的装饰软包织物、地毯的阻燃处理。经防火建筑材料质量监督检验中心检测，各项技术指标均达到B1级标准。产品性能（根据依据：GA159-2011水基型阻燃处理剂通用技术条件）：

检测项目	标准要求	实测结果	判定合格
1) 外观	无色或浅色、无沉淀	透明液体无沉淀	合格
2) PH值	5-8	7	
3) 吸潮率，%	30	6	
被处理后材料性； 涤棉布；			
1) 折痕回复角；	60	68	

2) 15 0  
断裂  
强力  
损失  
率,  
%  
木

材;  
抗弯 35 2  
强度  
损失  
率,  
%

涤棉  
布;  
1) 15 66  
损毁 0  
长度  
, m  
m

2) 5 <  
续燃 1  
时间  
, s

3)  
阻燃  
时间  
, s  
32 45.1

4)  
氧指  
数,  
%

#### 施工工艺：

- 1、浸渍法：将待处理的易燃材料浸渍在阻燃剂中，浸渍的时间视渗入程度而定，取出晾干即可。
- 2、喷涂法：对不易浸渍的大件。如舞台帷幕、大型窗帘。可以用喷雾器及雾状电动机喷雾器直接将阻燃剂喷涂于材料表面，喷涂时要均匀，待材质吸附干燥后可喷涂第二遍，这样阻燃效果更佳。

注：以上所说物品在处理前应为干燥的，本品为水溶性、经处理的物品洗涤后失去阻燃效果，若恢复阻燃性能，需要再次处理。经阻燃处理的产品要在室内使用，避免雨淋。

#### 施用量（供参考）：

- 1、棉、麻、丝、毛织物：4-6m<sup>2</sup>/kg

2、 漆、化纤、混纺织物：3-5m<sup>2</sup>/kg

3、 百叶窗：2.5-4m<sup>2</sup>/kg

4、 地毯：1-3m<sup>2</sup>/kg

5、 纤维组织：3-5m<sup>2</sup>/kg

6、 胶合板：3-6m<sup>2</sup>/kg

7、 纸制品：4-7m<sup>2</sup>/kg