

水性油漆 嘉兴莱工业漆加工电话 水性油漆生产厂家

产品名称	水性油漆 嘉兴莱工业漆加工电话 水性油漆生产厂家
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

产品详情

水性漆、油性漆涂刷后多久才能入住，二者有何区别？

我们常说的水性漆，属于环保类涂料，在涂刷完工后是可以立即入住的。为了不影响后期使用效果，建议等待一到两周时间再入住。

油漆含有大量的有害物质以及强烈的刺激性气味，危害人体健康。一般使用后1-2月，刺激性气味可挥发至基本无味，但仍有大量有害气体持续挥发。是避免选择油漆，无论哪一种，其危害都是有的。

在无法避免使用油漆时，水性工业油漆，我们要选择环保以及危害的油漆。现如今，随着消费者环保意识不断提升，油漆慢慢开始退出市场，尤其是全国各地省市大力倡导使用水性漆产品。

水性漆比较环保，而油漆还有待提高，所以大家尽量选择水性漆产品。另外在涂刷完以后，我们尽量做到多通风，多放一些绿植来净化空气。

海洋大气防腐漆是双组份的油漆，其组分一是将羟基改性树脂作为主料，颜料以及助剂等按照比例研磨混合形成，另一组份为固化剂，油漆可以在常温下干燥，机械性能强，抵抗化学品以及油类侵蚀，适合使用在沿海以及湿热带环境下设备保护，水性油漆，今天小编来为大家介绍一下海洋大气防腐漆如何施工。

1、在施工上漆前，需要将被施工的基面采取喷砂或者是抛丸的方式处理达到Sa2.5级别，或者也可采取机械处理的方式达到St3级别，水性油漆厂家，碱过残渣清理干净；混净土基面需要进行28天的养护，并且含水量降低至8%以下，干净干燥后即可上漆使用；

2、海洋大气防腐漆在施工上漆前，严格按照说明比例将其两个组分取出适量，先将成分一加入到搅拌容器中，搅拌均匀，无沉淀，再将成分二加入到其中，继续搅拌，颜色一致，即可在常温下熟化20 min后上漆使用；

3、施工上漆的方式分为多种，其中常见的包括喷涂，刷涂以及滚涂，根据施工面积，施工环境以及要求等因素选择合适的上漆方式，严格按照施工标准上漆，使产生的涂层能够体现保护性能；

底色水性漆施工的规范管理办法

注意事项

1. 金属基材须除去浮锈，油迹并清理干净浮尘！

2. 标准施工

钢铁表面应打磨出金属本色，并立即刷，辊，喷涂铁红防锈底漆或灰底漆，涂漆前须搅匀原漆，并根据施工天气，方式加适量水稀释，一般加3~8%，须在保证遮盖力和立面施工无流挂为加水前提！

底漆及底面合一漆施工以两遍为宜，涂刷间隔24小时，以全干为标准，潮湿天气低温时适当延长干燥时间！

厚度要均匀，一遍湿膜为60~90微米，干膜为30~50微米。

刷涂，辊涂施工时，少沾漆不滴落为，并用半干漆辊或刷在3~5分钟后辊压一遍，确保基材全遮盖均匀，立面无流淌。

3. 带锈施工

钢铁表面应轻打磨，确保无油，无浮锈，无浮尘，并立即刷涂，辊涂，喷涂专用防锈底漆两道！其它同标准施工！

施工注意事项：

水性防锈漆不可混入其它水性漆和任何油漆，不可用溶剂稀释。

刷，辊使用后立即用水清洗，并晾干！不可用带水刷，辊直接沾漆涂刷！

潮湿天气，低温天气尽量减少施工或延长干燥时间！

漆膜实干前避免水浸，雨淋，以免漆膜发白变色！

漆膜一次不可涂刷过薄或过厚，以免附着不良不盖底和漆膜太软，耐水不好。

水性油漆-嘉兴莱工业漆加工电话-

水性油漆生产厂家由南昌萍水莱贸易有限公司提供。南昌萍水莱贸易有限公司有实力，信誉好，在江西南昌的木工油漆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进嘉兴莱油漆和您携手步入辉煌，共创美好未来！