

水泵进出口 连接处安装 KXT型橡胶同心大小头。泰华公司 专业供应

产品名称	水泵进出口 连接处安装 KXT型橡胶同心大小头。泰华公司 专业供应
公司名称	巩义市泰华供水材料有限公司
价格	196.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:KXT型橡胶同心大小头 材质:合成橡胶耐酸碱耐老化橡胶特种橡胶
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64033377 13503853398

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	KXT型橡胶同心大小头
材质	合成橡胶 耐酸碱 耐老化橡胶 特种橡胶	规格	常压 中压 高压 常温
公称直径	DN50MM*DN65MM (m	连接型式	铸锻不锈钢法兰连接
适用范围	m) 泵机进出口 专用		

厂价直销水泵进出口连接处安装kxt型橡胶同心大小头泰华公司专业供应。3、避震喉的可靠性 避震喉的可靠性是由设计、制造、安装及运行管理等多个环节构成的。可靠性也应该从这几个方面进行考虑。3.1 可靠性设计 3.1.1 材料选择 对用于供热管网的波纹管的选材，除应考虑工作介质、工作温度和外部环境外，还应考虑应力腐蚀的可能性、水处理剂和管道清洗剂对材料的影响等，并在此基础上结合波纹管材料的焊接、成型以及材料的性能价格比，优选出经济实用的波纹管制作材料。一般情况下，选用波纹管的材料应满足下列条件：（1）良好的塑性，便于波纹管的加工成形，且能通过随后的处理工艺（冷作硬化、热处理等）获得足够的硬度和强度。（2）高弹性极限、抗拉强度和疲劳强度，保证波纹管正常工作。（3）良好的焊接性能，满足波纹管在制作过程中的焊接工艺要求。（4）较好的耐腐蚀性能，满足波纹管在不同环境下工作要求。大多数生产厂家都采用奥氏体不锈钢，如材料牌号为0cr18ni9（相当于304）、00cr19ni10（相当于304l）、0cr17nimo2（相当于316）、00cr17ni4mo2（相当于316l）。为了提高波纹管的耐蚀性，现供热管网波纹管的用材多选用316或316l，这两种材料用于热力管网应该是性能价格比较为优良的材料。对于地沟敷设的热力管网，当补偿器所处管道地势较低时，雨水或事故性污水会浸泡波纹管，应考虑选用耐蚀性更强的材料，如铁镍合金、高镍合金等。由于此类材料价格较高，在制造波纹管时，可以考虑仅在与腐蚀性介质接触的表面增加一层耐蚀合金。3.1.2 疲劳寿命设计由波纹管补偿器的失效类型及原因分析可以看出，波纹管的平面稳定性、周向稳定性及耐腐蚀性能均与其位移量即疲劳寿命相关。过低的疲劳寿命将会导致波纹管稳定性及耐蚀性能下降。根据试验和使用经验，用于供热工程的波纹管疲劳寿命应不小于1000次。大多数波纹管的失效是由外部环境腐蚀造成的，因此在进行补偿器的结构设计时，可考虑隔绝外部腐蚀介质与波纹管的接触。如对于外压轴向型补偿器可在出口端环与出口管之间增加填料密封装置，其作用相当于套筒补偿器，既可抵挡外部腐蚀介质的侵入，又给波纹管补偿

器增加了一道安全屏障，即使波纹管破坏，补偿器还可以起到补偿作用并避免波纹管失效。3.2 保证安装质量 波纹管不能承重，应单独吊装；除设计要求预拉伸或冷紧的预变形量外，严禁用使波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差；安装过程不允许焊渣飞溅到波纹管表面和受到其他机械性损伤；波纹管所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常工作；水压试验用水须干净、无腐蚀性，对奥氏体不锈钢材质应严格控制水中氯离子含量不超过 25×10^{-6} ，并应及时排尽波纹中的积水等。

电话：86 0371--64033377--6403338 传真：86 0371 --64033511 地址：中国 河南
巩义永安路工业园区【西村镇】邮编：
451281 公司主页：<http://www.gytaihua168.cn><http://www.gytaihua.com.cn><http://gytaihua.cn.alibaba.com>

质量服务诺书

产品售出一年内如有质量问题，本公司承诺“三包”服务：即包修、包换、包退让

您享受完全的优质服务放心的购买我们随时提供覆盖到全国任何一个城市用户的技术

支持对任何用户提出的产品问题我们将在24小时内作出分析和答复若需要售后服务，我们的售后服务人员将在1-3天内到达用户现场问题没解决不离开我公司还对产品实行终身的技术支持。将定期派出售后服务人员进行上门咨询服务。

巩义市泰华供水材料有限公司 商务部

能给您的事业添泥加瓦是泰华员工的荣的荣耀，愿你我双方友谊之树长青