

# 水性高光耐磨油SH-111过油机上光水性高耐磨光油

产品名称	水性高光耐磨油SH-111过油机上光水性高耐磨光油
公司名称	深圳市飞州牛实业有限公司
价格	12.80/kg
规格参数	外观:乳白色半透明液体 耐磨性:1000次 包装:50kg/120kg
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇四方埔牛眠岭工业区第一幢一层
联系电话	13265209523 13530096625

## 产品详情

深圳市飞州牛实业有限公司位于深圳市龙岗区坪地镇四方埔工业区，自建厂房面积约5000平方米，是一家专业从事研发、生产、销售的产品有：水性镜面高光油，水性高耐磨光油，扑克牌水性光油，水性全哑光油，水性珠光油，礼品盒胶水，水性纸塑胶等系列环保型水性产品的企业。公司拥有先进的生产设备、检测仪器和制造工艺，对产品质量的控制、技术应用及市场需求变化有着丰富的经验，为客户提供具有绿色环保的高性价比产品和专业的技术售后服务，受到广大客户的好评和信赖。欢迎广大新老客户和各界朋友亲临本公司参观并使用“飞州牛”牌等水性光油环保型产品。

水性高光耐磨油主要用于提高印刷品表面光泽质感效果和表面耐磨处理，使印刷品的表面抗磨程度更强，降低印刷品在搬运和运输过程中的损伤。此款产品为离线上光油，该光油具有极好的磨擦，耐磨性强，抗划痕，被印物表面耐磨、不掉色，手感光滑等特性。印刷适性佳，性能稳定，成膜清透度高。具有无溶剂挥发，无毒无刺激，对人体无害，符合环保要求。

上油量视纸张底材品质及光泽度质量而定：脱机上光：5~8克/m，粘度：18~25秒；

印刷上光工艺：联机上光，脱机上光，涂布/辊涂上光，胶印方式上光，柔性版上光。

技术参数：

外观：乳白色半透明液体

光泽度：70-79

耐磨性能：4磅1000次

固含量：36~40%

粘度：20~30秒（涂-4杯，25℃）

PH：7.0-8.8

抗粘花：极优(裁切片6\*6cm，压力4kg，60℃，90%湿度，放置24小时)

包装规格：50kg/120kg/200kg/塑胶桶

保质期：6个月。本产品置放于阴凉处，不可直接暴晒于光或接触高温。请不要与其它产品混用，未用完的产品应及时密封保存。

印刷粘度：可根据实际印刷条件调整光油到适合的粘度。

产品稀释注意说明：光油常规稀释剂：水；在实际生产时可根据需要来调整光油的干燥速度，快干：用清水和酒精1:1混合后，再倒入与光油稀释(边倒边搅拌)；慢干：用丙二醇调整其干燥速度。

干燥方式：可采用红外烘干、热风或发热管加热干燥。为使涂层充分干燥，需调整红外灯管的数量及烘道温度，建议烘干设备运行期间表头显示温度设定为80~130℃之间。为了避免过油粘连，上光后需开冷却吹风装置，降低印刷品表面温度。注：视印刷品具体干燥情况而作出相应的调整烘干温度。

网辊清洗剂：使用后可直接以清水清洗。注：干结的光油膜可用异丙醇或酒精来清除。

储存：本产品置放于阴凉处，不可直接暴晒于光或接触高温。

注意事项：本产品不含有机溶剂，无自燃及爆炸性，腐蚀性极低，可放心使用。操作时，应避免直接与皮肤接触，如不小心接触应立即用清水/肥皂水清洗干净。