

湖北塑料桶 联众塑化 加强筋化塑料桶

产品名称	湖北塑料桶 联众塑化 加强筋化塑料桶
公司名称	新乡市联众塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新乡县大召营镇富康路38号
联系电话	13937398626

产品详情

塑料桶的性能检测和应用

塑料桶与其他塑料容器(瓶、罐等)的检测相似，一般包括外形尺寸、机械性能、耐药品性、耐热性、耐候性(耐老化性)和燃烧性等。国外一些国家订有专门的标准，而我国这方面尚未统一。

机械性能方面有落球冲击试验、跌落试验、负荷变形试验等。其中跌落试验是测定制品实用强度的最好方法之一，不同的制品有不同的具体规定，或按使用要求来进行。例如塑料水桶，一般采用的试验方法是：充满水，跌落高度1m，加强筋化塑料桶，按落到接触底面的跌落方法，跌落1次，不漏水即为合格。又如200L闭口L环大桶，则盛满-40°C的冷冻液从1.8m高处垂直跌下，落到水泥地面上应不会破损。另外，负荷试验，对于聚乙烯水桶，通常规定盛满60°C的温水，并以吊具悬吊放置时，变形率 11%~15%(随容积而异)；对于L环大桶则规定满载40°C高温下码垛三层(高3m)，50升塑料桶价格，长期堆放不会变形。

大型桶常用于工业包装，因此在造型上没有过多的要求，但在结构上常常需要设置一些加强结构，以提高包装的强度与刚度。图3—27所示为两种造型的大型塑料桶。从图中可以看出，桶身上均有加强结构。一般情况下，图3—27左图所示塑料桶适合中等包装，其容量多为100~200L；而右图则适合大量包装，其容量常大于200L。注意右图塑料桶的桶盖，它有与金属桶相似的桶盖结构，即小口盖。这样的塑料桶常用来包装液态的物料，如油类等。

塑料桶渗漏性的检验方式：

将透气盖拧在装满液体的桶上面，桶口朝下、倒卧在地，4小时后观察透气孔处是否有体液流出。（如有轻微渗漏，请自行决定是否接受）；透气性的实验：塑料桶装好液体后，拧好透气盖，先侧卧1分钟，使得透气膜浸泡液体后，将塑料桶竖立贮放，湖北塑料桶，3-7天或更长时间，具体试验时间需方自行

决定，温度应模拟实际使用状态下的温度（桶装好液体后放置在烘箱）例如，小口塑料桶，远洋集装箱吨桶贮运温度一般在40-50℃，预期时间到后，观察桶是否鼓胀，如有轻微鼓胀，需方自行决定是否使用；如有严重鼓出，则判定此透气盖不适用。它是常见的一种型号，它主要盛放各种生活液体，为了检验它的性能，我们在出厂时都会对新产品进行质量实验，以确保产品的性能质量。塑料桶透气盖需要满足防渗漏、透气、耐化学性等要求，所以在使用前要进行相应性能测试实验。

湖北塑料桶-联众塑化-加强筋化塑料桶由新乡市联众塑化有限公司提供。新乡市联众塑化有限公司位于新乡市八里营新村万仙街388号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联众塑化在塑料桶（罐）中享有良好的声誉。联众塑化取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。联众塑化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。