

# 国内做碳三球罐的厂家，菏泽花王10000立方碳四球罐设计制造安装

产品名称	国内做碳三球罐的厂家，菏泽花王10000立方碳四球罐设计制造安装
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内做碳三球罐的厂家，菏泽花王10000立方碳四球罐设计制造安装防火涂料涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。当产品说明书无要求时，环境温度宜为5 ~ 38，相对湿度不应大于85%。涂装时，构件表面不应有结露，涂装后4.0h内应保护免受雨淋、水冲等，并应防止机械撞击。防火涂料的涂装遍数和每遍涂装的厚度应符合产品说明书的要求。防火涂料涂层的厚度不得小于设计厚度。非膨胀型防火涂料涂层薄处的厚度不得小于设计厚度的85%；平均厚度的允许偏差应为设计厚度的±10%，且不应大于±2mm。膨胀型防火涂料涂层薄处厚度的允许偏差应为设计厚度的±5%，且不应大于±0.2mm。国内做碳三球罐的厂家，菏泽花王10000立方碳四球罐设计制造安装按同类构件基数抽查10%，且均不应少于3件。每一构件选取至少5个不同的涂层部位，用测厚仪分别测量其厚度。

膨胀型防火涂料涂层表面的裂纹宽度不应大于0.5mm，且1m长度内均不得多于1条；当涂层厚度小于或等于3mm时，不应大于0.1mm。非膨胀型防火涂料涂层表面的裂纹宽度不应大于1mm，且1m长度内不得多于3条。按同类构件基数抽查10%，且均不应少于3件。国内做碳三球罐的厂家，菏泽花王10000立方碳四球罐设计制造安装但该规定只适合于室内无阳光直接照射的情况（通常钢材表面温度要比气温高2 ~ 3）。在阳光直接照射下，钢材表面的温度会比气温高8 ~ 12。涂装时漆膜的耐热性一般在40以下，高于该温度后，漆膜就容易产生气泡而局部鼓起，使附着力降低；低于0时，在室外钢材表面涂装容易使漆膜冻结而不易固化。湿度大于85%时，钢材表面有露点凝结，漆膜附着力差。室外涂装时，涂装时间是日出3.0h之后，这时附在钢材表面的露点基本干燥；在日落后3.0h之内，应停止作业，此时空气中的相对湿度尚未回升，钢材表面尚存的温度不会导致露点形成。涂层在4.0h之内，漆膜表面尚未固化，容易被雨水冲坏，国内做碳三球罐的厂家，菏泽花王10000立方碳四球罐设计制造安装故规定在4.0h之内不得淋雨。