

耐高温环氧树脂灌封胶电机线圈灌封胶水

产品名称	耐高温环氧树脂灌封胶电机线圈灌封胶水
公司名称	东莞市爱固德新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:黑色 混合比例:5:1 可操作时间:60分钟
公司地址	凤岗镇金城路32号4栋102室
联系电话	0769-82856271 13889976848

产品详情

耐高温环氧树脂灌封胶电机线圈灌封胶水

E9239AB环氧树脂灌封胶水

E9239系环保型环氧树脂灌封胶,粘度适中、流动性好、容易渗透进产品的间隙中;固化后无气泡、表面平整、有光泽、硬度高;固化物耐酸碱性能好,防潮、防水、防油、防尘性能佳,耐湿热和大气老化;固化物具有优良的绝缘、抗压、粘接强度高电气及物理特性;凡需要灌注密封、封装保护、绝缘防潮的电子类或其它类产品均可使用;广泛应用于变压器、AC电容、高压包、电机、点火线圈、电源模块、高压控制器及其它电子元器件的灌封。

一：性状

型号 E9239A
E9239B

颜色 黑色粘稠液体
棕色液体

比重(25) 1.4-1.5g/cm³ 1.00-1.05g/cm³

粘度(25) 6000-8000cps 100-200cps

保存期限(25) 6个月 6个月

耐高温环氧树脂灌封胶电机线圈灌封胶水

二：使用方法

配 比：A : B = 100 : 20 (重量比)

固化条件：50 /1H+80 /2H 或常温24小时固化

1. 要灌封的产品需要保持干燥、清洁；工作场所需保持通风；
2. 使用时请先检查A剂，观察是否有沉降，并将A剂充分搅拌均匀；
3. 按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；
4. 灌注后，胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时请进行抽真空处理，这样可使产品中的空气排出，获得更好的耐压及电气绝缘性能；
5. 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；
6. 在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

耐高温环氧树脂灌封胶电机线圈灌封胶水