

# 黑色白色阻燃电子灌封胶,环氧树脂灌封胶

产品名称	黑色白色阻燃电子灌封胶,环氧树脂灌封胶
公司名称	东莞市正旺电子材料有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	分类:环氧树脂胶 品牌:正旺 型号:6005AB
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖狮头东路5号商住楼103号
联系电话	13602368326 13929205169

## 产品详情

分类	环氧树脂胶	品牌	正旺
型号	6005AB	粘合材料	变压器，电源模块，AC电容，继电器等。

产品名称：6005a/b-8高温阻燃型灌注胶

6005a/b-8系加温固化阻燃型环氧树脂，混合后粘度低，可使用时间长，固化后表面光泽、电气性能优秀，与外壳结合力强，适用于风扇、冷气机、洗衣机的ac电容器及小型电子元器件阻燃、防潮、绝缘灌封。

### 一、特点：

1. 低粘度，工艺性优良；

2. 固化物表面光泽佳与外壳结合力强；

3. 阻燃性符合ul-94v0；

4. 可使用时间长，固化速度快；

5. 电气性能优秀。

### 二、外观及特性：

主剂6005a-8固化剂6005b-8a/b混合后

颜色黑/白色粘稠液体浅黄色液体黑/白色粘稠液体

比重25  $1.67 \pm 0.05$   $1.20 \pm 0.05$   $1.50 \pm 0.05$

粘度40 2000-2200cps28cps250cps

保存期限6个月6个月/

注：1、粘度测定是使用brokefield公司的rvt型粘度计；

2、a剂使用转子no.6转速10rpm；

3、b剂使用转子no.5转速100rpm；

4、混合使用转子no.5转速50 rpm。

三、凝胶时间： $140 \pm 25$ 秒（ $150 \times 1$ gm）

四、可使用时间： $> 3.5$ 小时（ $100$ gm/mass）

五、混合比例：100：30（重量比）

六、固化时间： $85 \times 2$ 小时+ $120 \times 2$ 小时

七、固化后特性：

体积电阻25 ohm-cm  $1.0 \times 10^{11}$

表面电阻25 ohm  $4.3 \times 10^{14}$

绝缘强度25 kv/mm20~22

硬度shore d  $> 82$

阻燃性ul-94v0

热变形温度  $> 150$