

阴极哑光漆 华泰 丙烯酸

产品名称	阴极哑光漆 华泰 丙烯酸
公司名称	温州市瓯海娄桥华泰电泳设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:华泰 金属涂料分类:丙烯酸 颜色:微黄
公司地址	温州市瓯海娄桥街道吕家降村兴吕北南路1号
联系电话	86 0577 88135339 13958789216

产品详情

品牌	华泰	金属涂料分类	丙烯酸
颜色	微黄	干燥时间	0.2 (h)
耐水性	100度6小时	保质期	12 (个月)

一、组成、特点和用途：

ht-57系列高装饰性丙烯酸阴极电泳涂料，主要由丙烯酸聚氨酯体系组成，包括装饰性阴极电泳清漆和各种色彩的染色漆，具有电泳性能好，不变黄，耐腐蚀性强，耐厚性好等特点。

二、ht-57系列它是目前表面处理行业最具潜力的一种新型电泳涂料产品，广泛应用于装饰镀层和金属表面保护，如门窗把手、眼镜、打火机、手表、手机壳、首饰等装饰性行业及家用电器机械零部件、五金建材工具、轻工行业等，可以获得各种具有金属质感和艳丽色彩的保护层作用。

三、ht-57系列阴极电泳涂料为适应不同应用产品及不同客户的要求，提供了系列化的产品：有高温型、低温型、亚光型等，并为适应彩色涂膜的要求，还提供各种不同颜色的配套色浆产品。

四、技术指导

1、原漆性能

项目	标准	检验方法
颜色及外观	浅黄色或透明液体	目测
固体含量%	60 ± 2%	gb/t6751-81
细度(μm)	10	gb/t1725-89

2、施工工艺参数

项目	标准	检验方法
固体含量%	10 ± 2%	gb1725-79
ph值(25)	4.5 ± 0.5(25)	酸度计
电导率(μ s)	600 ± 300 μ s	电导率仪
施工温度()	25-30()	温度计
施工电压(v)	20-80(v)	可控硅电泳电源
电泳时间(s)	20-60(s)	
固化条件(min)	160 ± 5	(保温35-45min)

3、涂膜技术指标

项目	指标
光泽(60。)%	90
硬度 h	4
附着力(划格)	100/100
盐雾测试	200h以上
耐水100	6h
耐酸性, 5%h2so4	36h
耐碱性, 0.5%naoh	36h