

# 江西虹牌 500度 耐高温漆

产品名称	江西虹牌 500度 耐高温漆
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虹牌 型号:1503 产地:江苏 昆山
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

## 产品详情

虹牌500度耐高温漆 黑色

产品号码 No.1503

型别

由硅树脂 (Silicone Resin)配以耐热性颜料精制而成之耐热面漆。

用途

发电机、锅炉、烟囱及化学工厂、钢铁工厂等高温设施之耐热涂饰面漆。

特性

1、具有良好耐热性，能耐热至500 。

2、耐水及耐油性非常良好。

3、附着力强。

4、容易施工。

颜色

502:银色503:黑色

遮盖力

12.5m<sup>2</sup>/L以上

重量

1.0Kg/L以上

粘度

50--70KU (25 )

干燥时间

指触：60分钟以内 (25 ) 坚结：1小时以内 (200 )

漆膜厚度

湿膜：50? ( Microns)干膜:15? (Microns)

理论涂布量

20m<sup>2</sup>/L 20.0m<sup>2</sup>/Kg

涂装间隔

\*\*\*少6小时

总不挥发物

30%以上

稀释剂

No.1521耐热涂料稀释剂

稀释剂用量

5--15% (不含清洗工具)

适用底漆

501 500 耐热灰防锈底漆 (或按本公司指定用法施工)

贮藏安定性

正常情况下，至少二年。

涂装方法

刷涂、喷涂

施工注意事项

- 1、被涂物表面之水份、油脂、灰尘、旧漆膜及铁锈等必须应用喷砂处理至SIS Sa2以上。
- 2、原则上应在常温施工，被涂物温度超过60℃时容易发生起泡、剥离现象。
- 3、底漆及面漆以均匀各涂二道为限度，但总漆膜厚度超过80μm时，容易发生龟裂，剥离现象。
- 4、施工完后，缓慢加温至要求耐热度之一半维持约1小时，再将温度升高至要求耐热度，如直接加热至耐热度时，必将发生起泡、剥离现象。

备注

此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与

本公司技服部联系。