

虹牌 醇酸磷酸锌防锈底漆971

产品名称	虹牌 醇酸磷酸锌防锈底漆971
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虹牌 型号:971 产地:江苏 昆山
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

虹牌醇酸磷酸锌防锈底漆971

产品号码

No.971 (OP-96)

型别

由醇酸树脂及特殊树脂配以白色磷酸锌防锈颜料精制而成之白色防锈底漆。

用途

钢铁构造物，桥梁或储槽外部，低腐蚀环境之防锈底漆。

特性

1、干燥迅速、附着力强。

2、耐水性及耐油性优良。

3、防锈力强。

4、容易施工。

光泽度

平光

颜色

白色、灰色、棕色

遮盖力

5m²/L以上

重量

1.25Kg/L以上

黏度

85-105KU (25)

干燥时间

指触：2小时以内 坚结：6小时以内 (25)

漆膜厚度

湿膜：90? (Micron) 干膜:40? (Micron)

理论涂布量

11.1m²/L 8.8m²/Kg

涂装间隔

至少6小时***长3个月

总不挥发物

60%以上

稀释剂

No.805油漆溶剂

稀释剂用量

5--15% (不含清洗工具)

适用底漆

NO.908 Wash Primer伐锈底漆。

适用面漆

虹牌醇酸树脂磁漆

贮藏安定性

正常情况下，至少三年。

涂装方法

喷涂、刷涂、辊涂

施工注意事项

1、使用前必须充分搅拌均匀。如油漆太稠时，可酌加稀释剂调节，但不以超过规定量为原则。

2、被涂物表面之水份、油脂、铁锈、污垢、损毁或松懈漆膜及腐蚀性盐类等，附著物必

须清除干净，以确保油漆之防护功能。

3、表面潮湿凝结有雾水或在阴雨天，应避免施工。

4、做叠层涂装时，必须等待下层漆膜完全干燥后，始可施工。

备注

此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。