

加成型性用品0度人体硅胶

产品名称	加成型性用品0度人体硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	88.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 A:B:1:1 颜色:可调
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

成人性用品硅胶，已经被广泛应用在人体模型及人体上，出口日本及欧美50多个国家，产品安全性能符合日欧标准，性用品硅胶，为双组份加成型加温或室温硫化硅橡胶，产品为无色或肉色油状液体，硫化后成为柔软的弹性材料，可制作如性用品、人体外形、人体器官、胸垫、贴片、SMT自粘性贴片、肩垫、防滑垫等柔性硅橡胶制品。

加成型性用品0度人体硅胶特点：

加成型性用品0度人体硅胶是使用进口单体原材料制备而成，经精心研制生产制作而成的一种有着好的流动性、超强性能、肤色、不发粘、抗拉撕性能优异的人体硅胶。同肤色可根据客户不同需求订制，环保无异味，手感舒服，被多家娃娃公司使用，****。

加成型性用品0度人体硅胶参数：

型 号	Y600A/B	Y605A/B
外 观	肤色/半透明	肤色/半透明
A、B组份比例	1 : 1	1:1
粘度（CPS）	2500	2800
硬度(JIS A)	0	5
抗撕强度(KN/m)	6	8
抗拉强度(Mpa)	4.5	5.3
断裂伸长率(%)	300	346

可操作时间 (25 /h)	0.5-1	0.5-1
硫化时间	4-8	4-8

加成型性用品0度人体硅胶使用方法：

将A、B组份按1:0.95-1.05混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌，操作时间视温度而定(0.5-3)H，硫化时间(室温)12-24H，加温80-120 ° C可在数十分钟内硫化。室温快干型操作时间小于20分钟，硫化时间为1小时。根据用户需求可配成红、黄等其他颜色。