

山西太原聚合物高强修补砂浆 大面积修补楼房桥梁

产品名称	山西太原聚合物高强修补砂浆 大面积修补楼房桥梁
公司名称	太原固维材料科技有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	
公司地址	山西省太原市杏花岭区丈子头村物流园1栋2层205室（注册地址）
联系电话	18636915597

产品详情

本品采用有机高分子改性合成乳液、多种助剂与硬质干粉料按照一定的比例配制而成。具有和易性好、无毒环保，对旧混凝土基层有良好的适应性，粘结力强，抗渗性好，且对钢筋具有保护性能。

适用范围

- 1、用于工业及民用设施中钢筋混凝土或已开裂的建筑物表面、面板、承重柱、梁等外抹面修补，潮湿性工业、民用建筑的外抹面装修。
- 2、用于混凝土蜂窝、孔洞等缺陷的修补，破损混凝土地面的薄层修补以及在混凝土、砖石结构或钢结构表面上做整体修补防护面。
- 3、用于已损坏及不能满足设计要求的工业民用建筑的修复。特别适用于楼板、面板及露天薄板结构的修复。
- 4、用于有抗腐蚀要求的地下管道、电厂晾水塔、烟囱、化工厂构筑物以及各种有腐蚀性气体的厂房建筑物的维修工程。
- 5、本产品为“钢丝绳聚合物砂浆加固方法”使用的聚合物砂浆。
- 6、本产品为“公路、桥梁修补找平加固”使用的聚合物砂浆。

执行标准 GB50212-2014

技术性能

耐酸碱性能

使用方法

基层处理：

- 1、基层的表面要求干净、无尘、无油、无化学腐蚀介质残留物。多孔性材料的表面应预先用水浸湿，钢基层表面应清除浮锈。
- 2、有渗漏处须先用901快速堵漏剂进行处理，保持基面湿润至无明水为准，以达到最佳的施工效果。

材料配制：

- 1、先将胶液倒入桶中，然后按照胶液：粉料=1：4的比例边搅拌边慢慢加入粉料，搅拌至均匀无结块胶浆状。
- 2、可以采用机械搅拌或人工拌和，配制好的胶浆应在2-3h内用完。

施工与养护：

- 1、用EC聚合物修补砂浆作整体面层时，厚度不应小于3mm。当一次施工面积大时，应留施工缝或分片错开施工。每块面积不宜超过10-15m²，可视现场环境而定。补缝或分片错开施工的间隙时间不应少于24h。
- 2、在混凝土或砖石结构的立面和钢结构的表面上做整体面层时，应分两次进行，每次的间隔不应少于24h。当进行后一次抹面时，应一次抹平，不得反复抹压。

注意事项

- 1、本产品施工的环境温度为10-30℃，不应低于5℃，原材料不得受潮、雨淋、日晒和杂物污染。
- 2、本产品不宜在雨天、冰冻时施工。如必须在冬季施工，则应采取必要的防冻措施。本产品应随拌随用，不可一次拌料过多，且每次拌料宜在2-3h内用完。

包装储运

- 1、胶料：标准包装规格为20kg±0.5kg/桶，宜储存在5℃以上阴凉、通风环境中，避免阳光暴晒，密封状态下，保质期为6个月，可按一般货物运输。
- 2、粉料：标准包装规格为40kg±0.5kg/袋，宜储存在干燥、通风环境中，防水、防潮，未开封状态下保质期为6个月，可按一般货物运输。

郑重声明

本资料中所提供的数据是基于我公司现有的知识、经验和条件，我们所进行的试验不可能完全囊括所有使用过程中可能产生影响的大量因素。本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时敬请参照本品说明书，相关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。