

透气型塑胶跑道施工厂家

产品名称	透气型塑胶跑道施工厂家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

学校透气型塑胶跑道施工方法？

1.渗透性颗粒塑胶跑道

检查地基，采用3m正方形进行测量应在一定范围内，整个场地水平、场地排水坡度均满足要求。采用高弹性黑橡胶颗粒与高强度单组分胶混合，搅拌均匀，铺层厚度均匀，养护24小时。采用透水表面材料与相同粒径、适量稀释剂的1-2mmEPDM颗粒混合，均匀混合，倒入喷涂机，喷雾倾斜至60°进行双向喷涂，等待24小时完成喷涂，再朝相反方向喷涂。维护48小时。全天候使用，环保，无污染，无褪色，无颗粒，无磨料，机械施工，光洁优良.最好的路面是以钢筋混凝土为基础的。

2.混合粒子塑胶跑道

首先，水泥基础应防水或沥青基层应密封。在基础层处理24小时后，可以铺设跑道的底部。根据国家标准，跑道的基础材料与25%粒径3-4mm的高弹性黑色橡胶颗粒混合。搅拌均匀，倒入现场，刮平，压平，厚度为9mm。，固化和维护24小时。倒入2mm厚的跑道表层材料，刮平并刮平，在整个场地均匀涂抹3-5mm的EPDM防滑颗粒，24小时后清洗未粘合的EPDM颗粒，然后滚动或喷涂特殊的跑道表面。

超级耐指甲，适用于各种比赛场地，维护方便，经济，吸收力强，抗老化，色泽鲜艳。铺桩在沥青基础上是很好的。

3.复合粒子塑胶跑道

检查基础平整度，用3米尺测量3mm以内的平直度，整个场是平的。将粒径为3——4mm的高弹性黑色橡胶颗粒与高强度单组分胶混合，混入摊铺机内。铺层厚度为9mm，固化时间为24h。用PU橡胶与30%黑胶粉或滑石粉混合，密封黑色橡胶颗粒的底部，并将底盖保持24小时。将材料倒入2mm厚跑道表层，刮，3——5mmEPDM防滑颗粒均匀分布于现场。24小时后，取出脱粘的三元乙丙橡胶颗粒，滚动或喷出特殊的跑道成品。耐紫外线，有效避免运动损伤，具有较强的弹性层和缓冲层，能抵抗钉鞋磨损，柔软适中，耐磨性好。SUI是钢筋混凝土基础上的一种良好的路面。

4.印刷式防滑塑胶跑道

首先，需要对水泥地基进行防水处理或对沥青基础进行密封处理。跑道的底部可以在地基处理和养护24小时后铺设。塑料基材按国家标准掺入25%3-4mm高弹性黑色橡胶颗粒。搅拌均匀，倒入现场，耙刮，铺10厚，养护养护24小时。全场浇注2.5mm厚的印刷跑道面材，刮平耙，覆盖印刷模具材料，24小时后提起印刷模具，即可看到2-3mm厚的印刷面层。

特殊图案设计，耐磨，整体成型面层，厚度均匀，无颗粒，无老化，耐老化，色泽鲜艳，是沥青基础上最好的路面。