

珠海旭升环氧地坪漆

产品名称	珠海旭升环氧地坪漆
公司名称	珠海市旭升化工有限公司
价格	17.50/千克
规格参数	品牌:诚前 颜色:各色 重量:30kg/组
公司地址	珠海市拱北前河路140号宝泰花园2栋1单元102房
联系电话	13719351543

产品详情

环氧地坪漆分为：平涂面漆、自流平面漆、超耐磨面漆、桔皮面漆、防腐面漆

产品介绍：

环氧地坪漆面漆型号：JH-110特性：表面光亮、耐磨、耐油污用途：用于工业厂房、仓库、停车场、汽车4S维修店、医院、食品、制药等。技术参数A组：颜色多样，比重1.25B组：淡黄色或无色，比重0.9配合重量比：A B=4 1容器中状态：搅拌后均匀无硬块使用时间：40分（25）表干时间：24h（25）完全固化时间：7d（25）施工说明施工工具：滚筒、毛刷、胶桶、计量秤、美纹纸、选择喷涂时用喷枪。混合：贮存过程中，A组可能会有轻微沉淀，混合前先将A组充分搅拌均匀；再按重量比将A、B组份倒入搅拌桶后搅拌均匀。施工方法：刷涂或滚筒滚涂，滚涂时采用一横两竖的十字交叉滚涂均匀，也可用喷枪喷涂。参考用量：

平涂型0.18~0.2kg/m²，自流平型0.8~1.2kg/m²施工条件：建议在8以上使用本品,空气相对湿度小于85%。贮存：密封贮存于阴凉通风干燥处，防晒、防冻。保质期：12个月，过后经检测合格仍可以使用。

环氧中涂地坪漆

分类 普通型、加固型、流展型产品介绍双组份环氧树脂（epoxy）涂料,属于中低粘度聚合物产品型号 JH-Z-200特性 渗透、增强、加固基层，提高面漆性能，改善地面平整及孔洞，用作地坪涂层的加固；用途 适用于配套底漆上面的施工。物理参数 A组：无色，比重 1.1B组：淡黄色或红褐色，比重0.9配合重量比 A B=5 1容器中状态 搅拌后均匀无硬块使用时间 60分（15）40分（25）30分（35）重涂时间 24h（15）12h（25）8h（35）固含量 45±2%（混合后）施工说明 施工前表面处理 表面打磨、除尘。混合:按比例将A、B组份倒入搅拌桶后搅拌均匀施工方法:刮涂、刷涂或滚涂施工参考用量:0.25~1.5kg/m²,视地面基础而言施工条件:建议在10以上使用本品，要求基面无浮水、平整、密实、水份8%以下且没有松动易碎颗粒，空

气相对湿度小于85%。在狭窄空间内施工和干燥期间，应保持良好的通风。注意事项1、底涂必须干燥后方可涂装；2、涂过一遍基面仍发白或起灰，应考虑加涂一遍；贮存：密封贮存于阴凉通风干燥处，防晒、防冻保质期：12个月，过后经检测合格仍可以使用。

环氧地坪漆底漆

环氧树脂地坪漆底漆有封闭型底漆、渗透性底漆和加固型底漆。产品介绍双组份环氧树脂（epoxy）涂料，属于中低粘度聚合物产品分类 普通型、渗透性和加固型型号 JH-D-100特性 渗透、增强、加固基层，提高面漆性能，改善面漆附着力，用作环氧地坪的封闭性底涂层；用途 适用于混凝土、水磨石、金刚砂及金属等基面。物理参数 A组：无色，比重 1.1B组：淡黄色或红褐色，比重0.9配合重量比 A B = 3 1容器中状态 搅拌后均匀无硬块使用时间 60分（15 ） 40分（25 ） 30分（35 ）重涂时间 24h（15 ） 12h（25 ） 8h（35 ）固含量 45±2 %（混合后）施工说明 施工前表面处理 表面打磨、除尘。混合:按比例将A、B组份倒入搅拌桶后搅拌均匀施工方法:刮涂、刷涂或滚涂施工参考用量:0.1~0.25kg/m²,视地面基础而言施工条件:建议在10 以上使用本品，要求基面无浮水、平整、密实、水份8%以下且没有松动易碎颗粒，空气相对湿度小于85%。在狭窄空间内施工和干燥期间，应保持良好的通风。注意事项1、底涂涂覆在基面上应均匀成膜；2、涂过一遍基面仍发白或起灰，应考虑加涂一遍贮存：密封贮存于阴凉通风干燥处，防晒、防冻保质期：12个月，过后经检测合格仍可以使用。