

海虹油漆环氧漆85671

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 海虹油漆环氧漆85671 |
| 公司名称 | 宁波仕途化工涂料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宁波高新区嘉利广场1号10-2 |
| 联系电话 | 13567921052 |

产品详情

老人牌环氧漆85671基料: :85675固化剂: :97371概述: :

老人牌环氧漆85671是一种双组份胺加成物固化的酚醛环氧涂料。可形成附着力非常好的涂层，具有优良的耐高温、耐水和耐化学品性能。用途: :?

可作用于装载热水、海水和原油等各类舱以及管道的内衬涂料。?可作饮用水舱涂料。?

可作特殊油漆配套的底漆。使用温度: :干燥: :在水中(大温差15): :(大耐高温) 160

90 在干燥情况下，经过专门设计的配方,漆膜高耐受温度可达260 。需要耐更高温度，请详见备注。认证: :本品符合ARAMCO的APCS 2A ，2B和2C规定的技术指标(见备注)。经英国Exxon Mobil国际航空公司

认可为航空燃油舱用涂料。经英国水研究中心认可作为盛装23 饮用水的饮用水舱涂料。被Folkehelseinst ituttet (挪威) 认可作为盛装冷水的饮用水舱涂料。经美国NSF认可为体积大于1000加仑，直径2英寸(5厘米)及以上的阀门，直径16英寸(40厘米)及以上的管道的饮用水舱涂料。NSF证书仅适用于美国制造产品

。符合Norsok M-501,3号体系。符合FDA有关适用于大于2006立方米的食品运输舱的联邦管理条例的175.300部分。物理参数:颜色/色号: :灰色/11630，浅红色/50900漆面: :平光体积固体含量: : 68 ± 1 % 理论涂布率:

: :6.8米²/升(以100微米干膜计)闪点: :24 比重: :1.7公斤/升表干: :2-3小时(20)指触干: :

4-6小时(20)完全固化: :10天(20)挥发性有机化合物含量(V.O.C): :320克/升储存期: :自生产之日起一年(25)。根据储存条件，使用前应机械搅拌。如超过储存期，请咨询海虹老人牌(中国)有限公司获取更多建议。施工说明:混合比例: :基料85675: :固化剂97371 = 8.8: :1.2 (体积比)= 13.8: :1.0(重量比)施工方法: :

无空气喷涂、撒布盘、刷涂(补涂)稀释剂: :08450(大用量)(请详见备注)混合使用期: :

3小时(20)(请详见备注)诱导时间: :15分钟(20)(请详见备注)喷孔: :0.46-0.53毫米喷出压力: :

20.0兆帕(无空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整。)工具清洗: :老人牌工具清洗剂99610漆膜厚度: :

干膜: :100微米(请详见备注)湿膜: :150微米重涂间隔: :请详见备注。安全:小心使用本品，使用前和使用时

，请注意包装以及罐上所有的安全标签，还应参考《老人牌公司材料安全说明》，并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂蒸气，避免油漆接触皮肤和眼睛，严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。老人牌环氧漆85671表面处理: :

为获取佳的漆膜性能，应喷砂至非常接近金属白色的Sa2.5-3级，表面粗糙度相当