

现货POM美国杜邦500TL增强耐老化耐磨家电部件原料

产品名称	现货POM美国杜邦500TL增强耐老化耐磨家电部件原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

POM 美国杜邦 500TL

Delrin 500TL NC010ACETAL RESIN1.5% PTFE 超细粉DuPont Performance Polymers产品说明：

Teflon Lubricated Medium Viscosity Acetal Homopolymer with Low Wear and Low Friction

Delrin 500TL NC010 物性表

基本信息黄卡编号

E41938-257640

填料/增强材料

PTFE 超细粉, 1.5% 填料按重量

添加剂

润滑剂

脱模

特性

润滑

机构评级

UL 未评级

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度1.43g/cm³ISO 1183熔流率(熔体流动速率)(190 ° C/2.16 kg)14g/10 minISO 1133溶化体积流率(MVR)(190 ° C/2.16 kg)12.0cm³/10minISO 1133收缩率ISO 294-4 垂直流动方向1.7%ISO 294-4 流动方向1.8%ISO 294-4吸水率ISO 62 23 ° C, 24 hr, 2.00 mm0.90%ISO 62 平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH0.17%ISO 62机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量3300MPaISO 527-2拉伸应力(屈服)71.0MPaISO 527-2拉伸应变(屈服)13%ISO 527-2标称拉伸断裂应变20%ISO 527-2弯曲模量3100MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度ISO 179/1eA -30 ° C4.0kJ/m²ISO 179/1eA 23 ° C5.0kJ/m²ISO 179/1eA简支梁无缺口冲击强度ISO 179/1eU -30 ° C160kJ/m²ISO 179/1eU 23 ° C170kJ/m²ISO 179/1eU悬臂梁缺口冲击强度ISO 180/1A -40 ° C6.0kJ/m²ISO 180/1A 23 ° C6.0kJ/m²ISO 180/1A热性能额定值单位制测试方法热变形温度 0.45 MPa, 未退火165 ° CISO 75-2/B 1.8 MPa, 未退火103 ° CISO 75-2/A熔融温度 1178 ° CISO 11357-3线形热膨胀系数ISO 11359-2 流动1.0E-4cm/cm/ ° CISO 11359-2 横向1.0E-4cm/cm/ ° CISO 11359-2

公司简介

东莞市高创化工有限公司是集塑胶原料、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业，经营泛用塑胶原料、工程塑胶原料.专业塑胶原料代理商，公司自成立以来公司本着质量第一，信誉第一，价格合理之宗旨开展经营活动，业务遍布全国各地，深受广大客户欢迎。在同行中已形成自己独有的经营风格，树立起良好的口碑，公司自成立以来，积极开拓市场，业务辐射全国，并与国内外大型塑胶生产商建立了长期及好的合作关系，主营业务：工程塑料,通用塑料,热塑性弹性体.手机纳米注塑料，特殊工程塑料：导电抗静加钢纤/玻纤产品铁弗龙及LCPPCPC+ABS尼龙PA66PBTPSPOMABSPPEVAPE等产品所有产品原厂原包.绝无假昌产品.有专业技术指导人员，售后服务，产品跟踪！！公司自有完善的货物配送团队，可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务；欢迎塑料企业界相关厂商或经销商来来电订货询价。我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面，愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创辉煌的明天。

成立时间：2019-09-25企业经济性质：私营独资企业年营业额：注册资金：200万元(人民币)经营模式：生产商,贸易商,员工人数：

公司评价

暂时还没有评价我要评价

该公司其他产品

POM 7520价格：¥ 11/千克产品详情：

价格:11 元/千克

品牌:日本宝理/DURACON

产地:日本旭化成