

SL3408双组分环氧阻尼弹性灌封胶

产品名称	SL3408双组分环氧阻尼弹性灌封胶
公司名称	株洲世林聚合物有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SL3408 品牌:世林 树脂胶的分类:环氧树脂胶
公司地址	株洲市场董家段南华龙欣路8号
联系电话	0731-28612221 15386228520

产品详情

型号	SL3408	品牌	世林
树脂胶的分类	环氧树脂胶	粘度	1000 (Pa · s)
粘合材料类型	玻璃、电子元件、金属类、陶瓷	剪切强度	8 (MPa)
活性使用期	60 (min)	有效物质	100 (%)
工作温度	80 ()	保质期	24 (个月)
执行标准	企标		

sl3408双组分环氧阻尼弹性灌封胶是以环氧树脂为基，胺类固化剂等组份组成的，它具有耐温、耐热、耐振动、耐介质的作用、有一定的阻尼性能和好的绝缘性能，其工作温度从-40 ~+80 。

1性能

1.1外观 固化前：a组份为黑色粘稠液体，b组份为棕色液体

固化后：黑色有一定弹性的固体；

1.2活性期a b=2 1 (重量比) , 23 ± 2 , > 1h

1.3剪切强度45#钢吹砂, 23 ± 2 × 24h固化 8mpa

1.4击穿强度kv/m > 15

1.5邵氏硬度a 60 $\times 4h80 \pm 5$

1.6体积电阻系数， $\cdot \text{cm} > 1.0 \times 10^{13}$

2用途

主要用于电子产品绝缘封装。

3用法

3.1需灌封的电子元件应洁净、干燥、无油。

3.2将a、b两组份按重量比2 : 1称量混合均匀后即可浇注，要求高的产品可在真空除气后浇注。

3.3应采用下列固化条件固化： $23 \pm 2 \times 24h$,或 $60 \sim 80 \times 2 \sim 4h$ 。

3.4未固化的多余的胶可以用溶剂擦除。

3.5固化后多余的胶可以用小刀刮除。

3.6在 $23 \pm 2 \times 24h$ 后，可以进入下工序或进行相关的试验。

4包装、贮存及运输

4.1本品采用1kg铁斤包装，3kg/组配套供应。

4.2它应贮存在阴凉、干燥、通风处，在原装未开封的容器中，自生产日期起其贮存期为二年。

4.3该胶为无溶剂胶，按非危险品贮存和运输。

5注意

应尽量避免胶沾污皮肤，若有则可用沾有酒精的卫生纸擦拭，再用热水和肥皂洗净