

SL7122不干性液态密封垫

产品名称	SL7122不干性液态密封垫
公司名称	株洲世林聚合物有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世林 型号:SL7122
公司地址	株洲市场董家段南华龙欣路8号
联系电话	0731-28612221 15386228520

产品详情

品牌 世林 型号 SL7122

sl7122不干性液态密封垫是以脱水天然植物油为基料，合成树脂改性的单组份不干性液态密封材料。它可耐汽油、煤油、液压油、润滑油与合成油；耐水、耐热，不腐蚀金属，涂布简易、拆卸方便，其工作温度为-55 ~ +110 ，在+130 下可短时使用。

1性能

1.1外观：红色粘稠膏状物；

1.2密度25 ， 1.4 g/cm3

1.3不挥发份 80%；

1.4腐蚀性50 ± 1 ，24小时，rh95~98%，对钢、铝、黄铜、镁合金、镀锌或镀铜件均不腐蚀。

1.5耐介质性能重量变化；120号汽油25 30%，水25 1%，n46机械油80 8%

1.6扯离强度 49kpa；

1.7耐压力23 6.0mpa(实测值13.1 mpa)100 2.0mpa

2用途

用于密封间隙小于0.10mm的各种机床设备、汽车、摩托车、工程机械、拖拉机的齿轮箱、机匣、液压系统中阀的结合面、管接头结合面及其它静密封盖板的可拆卸密封。

3用法

3.1需密封结合面应洁净、干燥，无油污。

3.2若结合面有贯通性伤痕则应用机械方法加工平面或用SI3334胶粘剂将其补平。有条件的可再用丙酮除油。用刮刀或其它适用的工具将液态密封垫均匀的涂布在需密封的结合面上，涂布厚度为0.1~0.3mm，然后立即组合紧固。如结合面间隙超过0.1mm时，则应与固体垫片合用。

3.3如果使用本品时太稠，允许用丙酮 乙酸乙酯为1 : 1（重量比）的混合溶剂将它适当调稀。

3.4组合后挤出来的液态密封垫可用酒精清洗擦净。

3.5拆卸时，可用木槌沿侧面敲打结合面，松动后在结合面上的胶可用铜刮子刮除，还可用沾有汽油或丙酮的棉纱擦去。

4包装、贮存及运输

4.1本品采用40g/支的铝管或1kg/斤的塑料桶包装。

4.2该胶应贮存在阴凉、干燥、通风处，在原装未开封的容器中，自生产日期起其贮存期为1年。

4.3无毒、不燃。本品按非危险品运输。