

# 矿渣硅酸盐砌块 攀枝花 普通混凝土

产品名称	矿渣硅酸盐砌块 攀枝花 普通混凝土
公司名称	攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	产地:攀枝花 材质:普通混凝土 外观:实心砌块
公司地址	市东区荷花池
联系电话	0812-3394219

## 产品详情

产地 攀枝花 材质 普通混凝土  
外观 实心砌块

产品说明：以粉煤灰、生石灰、石膏为胶结料，以级配矿渣为骨料，经加水搅拌、振动成型、蒸汽养护而制成的墙体材料。

产品规格：外形为直角六面体。规格尺寸为：长880mm、宽430mm、高205mm。强度等级为mu15。

应用范围：适用于工业与民用建筑的墙体和基础。

砌筑性能：矿渣硅酸盐砌块的力学性能的测定试验表明，mu10以上的砌块的棱柱强度为抗压强度的0.8~0.85，比普通水泥混凝土的换算系数0.75为高；抗折强度为抗压强度的0.167~0.25，抗拉强度为抗压强度的0.063~0.1，和普通水泥混凝土相近；抗剪强度为抗压强度的0.12~0.17，略低于普通水泥混凝土；弹性模量10000~12000 mpa，与同体积密度的普通水泥混凝土相近。

施工建议：由于粉煤灰颗粒有吸水率高的特性，矿渣等骨料又是多孔性材料，所以矿渣硅酸盐砌块的吸水率较大。矿渣硅酸盐砌块与粘土砖相比，其吸水速度较慢。

施工建议：针对矿渣硅酸盐砌块吸水率大、吸水速度慢的特点，在砌筑时应采取提前浇水润湿的措施。