

快干环氧底漆,环氧防腐油漆,环氧防锈漆,丙烯酸聚氨酯面漆

产品名称	快干环氧底漆,环氧防腐油漆,环氧防锈漆,丙烯酸聚氨酯面漆
公司名称	常熟市三汇漆业有限公司
价格	14.00/kg
规格参数	系列:环氧防腐类 特点:快干 密度:约1.4g/cm
公司地址	常熟市虞山镇大义开发区
联系电话	15995939590 15962322590

产品详情

由环氧树脂、鳞片状云母氧化铁、化学防锈颜料、改性固化剂等组成的双组份环氧底漆。良好的抗渗透性能，防锈性能。良好的力学性能，漆膜坚韧，良好的耐冲击性。耐汽油、煤油性能。通用露天钢结构高性能底漆。 主要用途：适用于桥梁、电厂、市政、油田、化工厂、油罐、网架等钢结构防腐等。

漆膜外观：铁红色、或灰色，漆膜平整光滑；

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 30min，实干 24小时

铅笔硬度： HB

附着力： 2（划圈法，级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐盐水（3%NaCl液）168H：不起泡，不生锈

耐硝基性：不咬起，不起泡

基本参数 配比：漆料：固化剂 = 10：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：200~250g/m²

复涂间隔时间 20℃ 24H；30℃ 16H

建议涂装道数 作防锈底漆，涂装一道，55±5μm

作中间底漆，干膜厚度 100±5μm

配套用漆（前道）[环氧富锌底漆](#)、[无机富锌底漆](#)的中间漆，（后道）各色[聚氨酯漆](#)，各色[环氧面漆](#)，各色[丙烯酸聚氨酯面漆](#)。

表面处理涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物，并喷砂或抛丸处理，达到瑞典Sa2.5级，手工机械除锈达到St2-3级。

涂装方法无气喷涂：稀释剂：环氧专用[稀释剂](#)

稀释率：0~25%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀释剂：环氧专用稀释剂

稀释率：30 ~ 50%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约1.8 ~ 2.5mm

喷出压力：0.3 ~ 0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：环氧专用专用稀释剂

稀释率：0 ~ 20%（以漆料重量计）

储存期限存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。