

PPG 亚美隆 Amercoat 68A 环氧富锌底漆

产品名称	PPG 亚美隆 Amercoat 68A 环氧富锌底漆
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPG涂料 型号:68A 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

PPG 亚美隆 Amercoat 68A 环氧富锌底漆

Amercoat 68A 环氧富锌底漆

2005年1月公布特点? 优异的耐化学性和耐侯性。? 对无机锌有***的附着力。?

施工方便，可用无空气喷涂或传统喷涂法施涂。? 干燥迅速，可在短时间内施涂下一道油漆。?

可以和各种中间漆和面漆配套使用。主要用途Amercoat 68A是一种环氧富锌底漆，可在新建筑或重大维修工程中涂布于裸钢表面，也可作为一种现场保养底漆，涂布于裸钢或已涂有机或无机锌底漆表面。面

漆可涂环氧漆，如Amercoat 385，Amerlock 400或聚氨酯漆如Amershield，Amercoat 450HS，Amercoat

450SA。Amercoat 68A可用于自身或无机锌底漆的维修。物理资料漆面 平光颜色 灰色组份

2体积固体含量：（ASTM D2697修正版）48% ± 3%比重（公斤/公升）2.2 ± 0.05每层干膜厚度 50 -

75微米涂层数 1理论涂布率平方米/升25微米18.875微米6.3VOC（挥发性有机化合物含量）

492克/升耐温性，干态 连续（）93闪点(SETA) 固化剂 32基料26混合28Amercoat 7 29Amercoat 12

-17储存期（室内温度 4 ~38）自发货之日起算为12个月表面处理涂层性能通常与表面处理的程度成正

比。表面必须清洁、干燥、无任何污物。钢材——无麻坑或压痕：喷砂处理达SSPC-SP6或Sa2标准。生锈

和有麻坑的：喷砂处理达SSPC-SP10或Sa2.5标准。对轻度暴露，可用动力工具清洁至SSPC-SP3和SSPC-

SP11或St3标准。喷砂处理25-50微米的粗糙度。要尽快施涂Amercoat 68A以防止喷砂过的表面生锈。施涂

前要除去表面的水分、油、脂和其它有机物。局部喷砂处理除去污物；溶剂擦洗效果不能令人满意。修

补已涂无机锌漆的表面——表面必须清洁、干燥、无污物和松散的旧漆膜。喷砂处理破损的表面至SSPC-

SP10或Sa2.5级标准或机械处理至SSPC-SP3或St3标准。施工资料施涂于 钢材表面处理 SP3或St3, SP6或Sa2, SP10或Sa2.5Amercoat 68A 环氧富锌底漆

产品说明/施工指南施工方法无空气喷涂、传统喷涂和刷涂混合比例（体积比）

基料：固化剂=4：1环境条件温度 空气 0 ~ 49表面0 ~ 60材料（***小）

4钢表面温度必须至少高于露点3 以避免水汽凝结。稀释剂 Amercoat 7设备清洗剂稀释剂或Amercoat 12
施工设备下述内容只供指导之用。传统喷涂——工业标准喷涂设备。无空气喷涂——工业标准无空气喷涂设备。刷涂——工业标准设备。动力搅拌器。施工步骤1. 使用前用稀释剂或Amercoat 12冲洗所有设备。分别搅拌各组份，然后把固化剂混合入基料中并搅拌均匀。再慢慢搅拌加入锌粉并彻底混匀。混合使用时间（小时） 32 21 102.14 24 363. 可能需要稀释；稀释时Amercoat 7的用量不超过Amercoat

68A的5%体积。4. 采用均匀同向平行的湿涂布时，每次应覆盖前一次的50%，以避免漏涂、空隙和针孔。如需要，可从适当的角度对***次的涂布进行交叉喷涂。5. 当漆膜达到指触干时，可用刷子补涂针孔、漏涂和小的破损或空隙部位。较大的空隙部位要重新喷涂。干燥时间(ASTM D1640)（小时） 32 21 10 01/4

1/2 1 4指触干 1/2 3/4 1 1/2 6涂面漆（至少） 21/2 4 6 14涂面漆（***长，月） 6 6 6 66. 使用后立即用Amercoat 12清洗设备。包装规格Amercoat 68A基料20公升罐内装16公升Amercoat 68HS固化剂5公升罐内装4公升在4-38 的室内储存期,从发货日算起为一年.安全事项在使用前须阅读各组份的安全数据表，混合料具有各种组份的危险性，在储存，处理和使用时必须严格遵守安全事项。注意——不正确地使用和处理本品会危害健康，引起火灾或爆炸。在没有预见采取安全措施以防止财物损失和事故之前，不可使用本产品。这些措施必须包括室内空气流通，使用合适的照明灯，佩带合适的防护衣和防毒面具，挡开或适当地隔离操作区，在施工和干燥期间应采取适当的通风和预防措施，并使雾粒和挥发的溶剂处于安全浓度范围内，防止造成中毒事故。必须使用适当的安全设施，遵守通风要求。尤其在狭窄的或封闭的地方如罐内或建筑物内。只有掌握正确操作方法的人才能使用本产品，亚美隆无法建议所需采取的具体措施，因为这些措施必须视具体的施工环境和场地而定，而这些是亚美隆无法控制的。如果没有完全了解或不能遵守这些忠告，请不要使用本产品。注意：参照联邦法规标题29，劳工法1910和1915部分有关职业安全和健康标准和法规以及其它适用的联邦、州和地方法规中有关涂料施工的安全规范。Amercoat 68A 环氧富锌底漆 产品说明/施工指南本产品仅适用于专业用途。