

优质耐腐蚀树脂 199 南通

产品名称	优质耐腐蚀树脂 199 南通
公司名称	南通美德树脂有限公司
价格	.00/吨
规格参数	牌号:199 产商/产地:南通 含量 :99.9 (%)
公司地址	中国 江苏 启东市 江苏启东市惠和镇
联系电话	86 0513 83660220

产品详情

牌号	199	产商/产地	南通
含量	99.9 (%)	固体份	60 (%)
用途	玻璃钢	CAS	66-104

美德m-199间苯缠绕型

美德m-199是以间苯二甲酸和二元醇为主要原料的不饱和聚酯树脂，已溶于苯乙烯中。具有制品强度高，韧性好，太阳下曝晒制品表面无压痕、耐腐蚀性强，具有良好的耐酸、碱、盐、及酸碱交替场所，与颜料的相容性好，制品气干性好。适合缠绕工艺，制造耐腐蚀的玻璃钢管道、储罐等。

液体树脂性能指标

		单位	测试标准
外观	浅绿色液体		
酸值	10—19	mgkoh/g	gb/t 2895—1982
固体含量	61—65	%	gb/t 7193.3—1987
粘度25	300—450	mpa.s	gb/t 7193.1—1987
稳定性80	24	h	gb/t 7193.4—1987

25 水浴,100g树脂中加1ml过氧化甲乙酮溶液、0.4ml异辛酸钴溶液，凝胶时间 8-12min，参照gb/t 7193.6-1987

树脂浇铸体性能指标

		单位	测试标准
外观	浇铸体无缺陷		
热变形温度	85		gb/t 1634—1989
断裂延伸率	4.0	%	gb/t 2568—1995
拉伸强度	80	mpa	gb/t 2568—1995
拉伸弹性模量	3200	mpa	gb/t 2568—1995
弯曲强度	105	mpa	gb/t 2568—1995
弯曲弹性模量	3200	mpa	gb/t 2570—1995