

安庆市双组份聚硫密封胶单价

产品名称	安庆市双组份聚硫密封胶单价
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

本产品分为流淌型和非流淌型两种。

1. 在存放双组份聚硫密封胶时，不要将装密封胶产品的箱子堆放过高，有很多用户在存放密封胶产品时，为了节约存放空间，一般会将密封胶堆放的过高，这样很容易是底部的密封胶产品被压坏。所以用户在存放该产品时，堆放密封胶产品不得超过五层。
2. 双组份聚硫密封胶产品同样不可以在高温的环境中存放，这主要是因为高温很容易导致胶体变质，从而降低了该产品的密封效果。建议用户在存放该产品时。尽量存放在温度较低的环境中。保证该产品不会因高温而变质。
3. 密封胶产品在存放过程中是严禁淋水的，胶体遇水后，就会被稀释，导致产品无法使用。而且在存放该产品的过程中一定要注意做好防火工作，很多密封胶产品都是易燃的，很容易发生火灾。

注：所有产品图片均为我公司厂区实地拍摄，请勿盗用。我公司已与中交一局、中铁四局、中铁十六局、中铁港航局等企业建立长期合作关系，所有产品均保质保量，，价格合理，如有购买意愿，可来我公司考察洽谈

聚氨脂密封胶技术指标执行标准：JC482—1992

外观 A组 无色或浅黄色液体B组 黑色膏状体或液体

试用期，h 3

密度 1.5

表干时间, h 48

恢复率, % 100

低温柔性 () -30

流变性下垂度 (N) 型 2mm

拉伸粘接性 拉伸强度, MPa 0.200

拉伸率, % 200

低模量双组份聚氨酯建筑密封胶施工方法

- 1) 基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。
- 2) 填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求
- 3) 嵌填聚氨酯密封膏：按产品A：B=1：1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。
- 4) 为了得到更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。

低模量双组份聚氨酯建筑密封胶施工注意事项

- 1) 适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5~35 为宜。
- 2) 使用时，密封材料的宽深比例要适当。
- 3) 低模量双组份聚氨酯建筑密封胶存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，有效期一年。

国外20世纪60年代聚硫密封胶在轿车、造船、石油化工和修建工程的密封防水等方面都获得了广泛的运用。在我国聚硫橡胶的研究工作起步较晚，20世纪70年代末80年代初跟着高层修建的开展，伴跟着铝门窗的鼓起才促进了聚硫密封胶在修建密封防水工程上的运用。

双组份聚硫密封胶包装：纸箱包装。分量为25公斤/箱，内装6个白色塑料桶，其间五桶为白色聚硫密封胶称为A组份，每桶分量约为4.54公斤，别的一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋包装，每袋分量约为0.46公斤。也就是说每箱为五个组份，每个A + B组份的分量为5公斤。A组份为乳白色粘稠状聚硫密封胶，B组分黑色或许灰色粘稠状固化剂。分量比为10：1，每组的体积约为：0.003125立方米，可嵌填1公分*1公分弹性缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需求嵌填0.16公斤双组份聚硫密封胶。

双组份聚硫密封胶施工质量要求

- 1) 注胶前应对弹性缝深进行查看，以满意注胶深度。

- 2) 密封胶运用前查看：密封胶体应细腻亮光、无异物、无结联合皮现象，必要时可先涂实验段进行检验。
- 3) 施胶结束的弹性缝，胶层外表应无裂缝和气泡，外表平坦润滑，涂胶饱满且无脱胶现象，胶体色彩均匀共同。
- 4) 密封胶与弹性缝粘接牢固，粘接缝要求规整平滑，经维护硫化成弹性体后，胶体硬度到达设计要求