

## 专业现货供应不锈钢毛细管

产品名称	专业现货供应不锈钢毛细管
公司名称	张家港市杨舍宏杨不锈钢经营部
价格	50.00/千克
规格参数	品名:不锈钢无缝管 规格:0.6-110 外径:0.6-110 ( mm )
公司地址	中国 江苏 张家港市 杨舍镇五金机电广场19幢A11
联系电话	86 0512 56356277 13852645218

## 产品详情

品名	不锈钢无缝管	规格	0.6-110
外径	0.6-110 ( mm )	壁厚	0.1-3 ( mm )
材质	304L	产地/厂家	温州青山
形状	圆管	用途	多用途

## sus304不锈钢管

sus304(jis g4303-1998) 化学成分 c 0.07 si 1.00 mn 2.00 p 0.045  
s 0.030 cr 18.0~20.0 ni : 8.0~10.5 机械性能 sus304是一种18-8系的奥氏体不锈钢，通常用作冲压垫圈类紧固件。由于其冲压在各部分材料的形变程度各不相同，大约在15%~40%之间，因此材料的加工硬化程度也有差异。 sus304不锈钢薄板冷加工以后，微观上滑移面及晶界上将产生大量位错，致使点阵产生畸变。畸变量越大时，位错密度越高，内应力及点阵畸变越严重，使金属变形抗力和强度、硬度等随变形程度而增加，塑性指标伸长率、断面收缩率降低。当加工硬化达一定程度时，如继续形变，便有开裂或脆断的危险，成形后其残余应力极易引起工件自爆破裂。在环境气氛作用下，放置一段时间后，工件会自动产生晶间开裂（通常称为“季裂”）。故在sus304不锈钢冲压成形过程中，一般都必须进行工序间的软化退火，即中间退火，以消除残

余应力，降低硬度，恢复材料塑性，以便能进行下一道加工。

物理性能 类型 硬度 屈服强 抗拉强度 延伸率  
ann 200 max205 min 520  
min40 min 1/4h 220 240 ~ 630 780 9 min 1/2h250-300 470 min 780-920 6 min  
3/4h 310-360 665 min930-1120 3 min h 3 70-400 880 min 1130-1300 2 min  
张家港宏扬不锈钢贸易有限公司是一家专业生产销售不锈钢的企业，四周交通便捷。张家港宏扬不锈钢贸易有限公司长年经营品牌有：日本新日钢、bng钢铁、韩国浦项、台湾新荣、张家港埔项、上海宝钢、山西太钢、广州联众、等不锈钢进口材料，产品符合国标gb、美标ast m、日标jis、德标din等规范。我司长年经营下列不锈钢系列材料产品：  
：不锈钢棒（圆棒，方棒、六角棒、八角棒、扁棒、黑元）；不锈钢线（盘条，弹簧线，螺丝线，全软线，光亮线，氢退线，3/4硬光线、全硬雾面线等进口易切削线材）；不锈钢带（硬度 hv 160 °—600 °、软态、1/2h、3/4h、h、eh等一级二级不锈钢带、卷带、超薄精密不锈钢）；不锈钢板（卷板，开平板，中厚板，冷轧板，热轧板等）；不锈钢管（无缝管，焊接管，装饰管，方管，矩形管，圆管等进口管材）；不锈钢钢丝绳（光面绳，雾面绳，硬绳，软绳，pc，pe，pvc包胶绳）。以上材料、产品的材质有：国产、进口sus201、202、301、302、304、304l、304h、303、303f、321、316、316l、410、420、430、431及309s、310s、钛、钼、镍、钨、铬等高温合金。韩国303f、316f、420j2、430f；日本303cu、316lhs、416f、420f。表面有：ba面、2b面、no.1（白皮）、2d面、no.4（磨砂）、hl(拉丝)、8k面等表面 我可以雄厚的实力，至上的服务及始终贯彻“诚信第一、质量第一、服务第一”的宗旨。面对机遇，科美达全体职员有永不放弃的追求和共同的理想，我们将力求创新，不断改进，以一流的管理，一流的品质，一流的服务来回报广大消费者和长期客户对我公司的支持和鼓励。让我们携手共创美好的明天。

我公司专门为客户提供优质进口模具钢材，铜材，铝材，不锈钢材。有充足的存货，以配合客户不同的需求。为客户提供精光板加工及热处理服务。准确快速地为广东、北京、上海、重庆、浙江、江苏、山东、辽宁、四川、河南等二十多个省市地区客户提供优质特殊钢材。详细资料欢迎您来电咨询及订