

昆明高强支座灌浆料供应

产品名称	昆明高强支座灌浆料供应
公司名称	云南南浆建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:云南南浆 包装规格:25kg/袋 产地:云南
公司地址	经开区阿拉街道办事处阿拉社区白水塘234号
联系电话	15287832719

产品详情

NJ-支座砂浆

支座砂浆使用于现浇桥梁盆式橡胶支座安装的需要，抢修、桥梁支座锚固灌浆、轨道锚固灌浆等，特别适合于高速铁路、客运专线、高速公路等的支座灌浆等。

技术特征

CGM支座砂浆是由特种胶凝材料、膨胀材料、外加剂和高强集料组成的特种工程材料，具有高流动性、无收缩、早强、高强、耐久等特征。

- 1、施工性好：具有良好的流动性，自流找平，不需振捣，抹压，施工速度快、方便；
- 2、微膨胀；填充部位无收缩、结合牢固；
- 3、早强、高强：具有非常小时强度，2小时不低于20Mpa，28d强度大于50Mpa，长龄期强度持续增长，后期不收缩；
- 4、耐久性好：是无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀。

产品主要参数：客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件参照执行：

序号	检验项目	技术指标

1	流动度mm		320
2	30分钟后流动度mm		240
3	泌水率0%		无泌水
4	抗压强度MPa	2h	20
		28d	50
5	弹性衡量	56d不低于28d	试验结果
		90d不低于56d	
6	弹性模量GPa	28d	30
7	抗折强度MPa	24h	10
8	28d膨胀率 %		0.1

使用方法

- 1、处理：将支座基底清理干净，除去浮灰，油迹，杂物等不利于粘结的物质，施工前，基层用自来湿润，浇注砂浆时不能留有明水；
- 2、搅拌：CGM采用砂浆搅拌机搅拌，支座砂浆推荐料水比为1：0.13-0.145先将水加入搅拌箱中，开动搅拌机然后逐渐加入计量好的支座沙浆，同时进行搅拌，直至所需物料全部加完在继续搅拌3-5min，使浆料均匀后开进行浇注。
- 3、灌注：将搅拌好的湿拌砂浆，装入灌注桶，从较低的位置缓慢倒入支座内自流平即可，灌注施工时间应在30min内完成，施工后的机具立即用；
- 4、如果施工温度过低，将材料放置在温度较高的室内，可采用较热的水进行拌合；如果湿度过高，可采用冷水进行拌合，在施工前，根据当地温度在实验室进行试验。
- 5、包装：25kg/袋