

POM聚甲醛 杜邦Delrin 500T BK602 耐磨POM

产品名称	POM聚甲醛 杜邦Delrin 500T BK602 耐磨POM
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:500T BK602 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 500T BK602

特性：增韧，中等粘度聚甲醛均聚物

用途：电动工具

加工方法：注塑

参数：比重:1.38G/CM 熔流率（熔体流动速率）:6.0G/10 MIN 拉伸模量:1900.0MPA 拉伸应力:54.0MPA 拉伸应变:20.0%

本公司所售原料为原厂原包,可提供SGS报告、材质报告（出厂报告）、UL认证.

POM聚甲醛简介：

POM塑料(聚甲醛)(赛钢)英文名称:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)

POM（聚甲醛树脂）定义：聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的不同，可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是：均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高，但热稳定性差，加工温度范围窄（约10 ），对酸碱稳定性略低；而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低，但热稳定性好，不易分解，加工温度范围宽（约50 ），对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢，为第三大通用塑料。适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。

POM注塑模工艺条件:

干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。

熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。

模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。

注射压力：700~1200bar。

注射速度：中等或偏高的注射速度。

流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道

长期大量供应美国杜邦、日本宝理、韩国工程、台湾台丽钢POM赛钢料.

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 500T BK602 增韧，中等粘度聚甲醛均聚物

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 500T NC010 增韧，中等粘度聚甲醛均聚物

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 500TE NC010 中等粘度，增韧缩醛均聚物

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 127UV BK701 UV稳定型黑色聚甲醛均聚物，高粘度

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 127UV NC010 UV稳定型聚甲醛均聚物，高粘度

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 127UVE NC010 UV稳定型，高粘度聚甲醛均聚物，排放量非常低

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 127UVE RD402 UV稳定型，高粘度聚甲醛均聚物，排放量非常低

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 327UVE NC010 UV稳定型，中高粘度聚甲醛均聚物，

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 327UVE RD402 UV稳定型，中高粘度聚甲醛均聚物，排放量低

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 527UV BK701 UV稳定型聚甲醛均聚物，黑色，中等粘度

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 527UV NC010 UV稳定型聚甲醛均聚物，中等粘度

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 527UVE NC010 UV稳定型，中等粘度聚甲醛均聚物，排放量低

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 527UVE RD402 中等粘度聚甲醛均聚物，UV稳定，排放量低

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 100 BK602 高粘度聚甲醛均聚物

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 100 NC010 高粘度聚甲醛均聚物

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 100AL NC010 润滑，高粘度聚甲醛均聚物

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 100P BK602 高粘度聚甲醛均聚物

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 100P NC010 高粘度聚甲醛均聚物

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 100PE BK602 高粘度聚甲醛均聚物，排放量非常低

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 100ST BK602 超级强韧，高粘度聚甲醛均聚物

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 100ST NC010 超级强韧，高粘度聚甲醛均聚物

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 100STE NC010 高粘度，增韧缩醛均聚物具有极低的VOC排

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 100T BK602 增韧，高粘度聚甲醛均聚物

美国杜邦Delrin POM 聚甲醛 100T NC010 增韧，高粘度聚甲醛均聚物