

PC 925AU-116 基础创新塑料(南沙)

产品名称	PC 925AU-116 基础创新塑料(南沙)
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	特性:透明阻燃性 优点:紫外线稳定 型号:925AU-116价格优
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

美国GE塑料—SABIC沙比克Lexan PC

925AU聚碳酸酯(PC)树脂是一种非填充,注塑级。这种非氯化、非溴化阻燃PC具有UL-94 V0等级,且紫外线稳定,提供额外的耐候性。LEXAN

925AU树脂有透明和着色两种颜色可供选择,是一种通用树脂,可广泛应用于各种用途。

LEXAN 925AU resin 物性表

黄卡编号E207780-228403、E207780-499084

添加剂-紫外线稳定剂

阻燃性特性:Chlorine Free、无溴

用途:通用

外观:可用颜色、清晰/透明

加工方法:注射成型.

物理性能额定值单位制测试方法比重1.19g/cm³ASTM D792熔流率(熔体流动速率)(300 °C/1.2

kg)13g/10 minASTM D1238收缩率-流动(3.20 mm)0.60到0.80%内部方法室外适用性1UL

746C机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量12270MPaASTM D638抗张强度2ASTM

D638 屈服62.0MPaASTM D638 断裂67.0MPaASTM D638伸长率3ASTM

D638 屈服6.0%ASTM D638 断裂130%ASTM D638弯曲模量4(50.0 mm

跨距)2370MPaASTM D790弯曲强度5(屈服,50.0 mm跨距)101MPaASTM

D790冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度(23 °C)800J/mASTM

D256装有测量仪表的落镖冲击(23 °C, Total Energy)79.0JASTM

D3763热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度ASTM D648 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm137 ° CASTM D648 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm126 ° CASTM D648维卡软化温度143 ° CASTM D1525 6线形热膨胀系数ASTM E831 流动: -40 到 40 ° C6.8E-5cm/cm/ ° CASTM E831 横向: -40 到 40 ° C7.4E-5cm/cm/ ° CASTM E831RTI Elec130 ° CUL 746RTI Imp120 ° CUL 746RTI130 ° CUL 746电气性能额定值单位制测试方法耐电弧性7PLC 7ASTM D495相比耐漏电起痕指数(CTI)PLC 3UL 746高电弧燃烧指数(HAI)PLC 2UL 746高电压电弧起痕速率(HVTR)PLC 3UL 746热丝引燃(HWI)PLC 2UL 746可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级UL 94 1.52 mmV-2UL 94 3.04 mmV-0UL 94灼热丝易燃指数 (1.00 mm)960 ° CIEC 60695-2-12热灯丝点火温度 (1.00 mm)850 ° CIEC 60695-2-13光学性能额定值单位制测试方法透射率 (2540 m)> 85.0%ASTM D1003雾度 (2540 m)1.0%ASTM D1003LEXAN 925AU resin聚碳酸酯SABIC Innovative Plastics产品说明:

LEXAN 925AU Polycarbonate (PC) resin is a non-filled, injection moldable grade. This non-chlorinated, non-brominated flame retardant PC has an UL-94 V0 rating and is UV stabilized, providing additional weathering capability. LEXAN 925AU resin is available in transparent and tinted color options and is a general-purpose resin that is an excellent candidate for a wide variety of applications.

供应PC,940-701美国/欧盟GE防火V0黑色;

供应PC,940A-116美国GE防火V0透明;

供应PC,943A,925U, 925AU,945U沙特创新(原GE)V0防火抗紫外线;

供应PC,920A,940A,945A沙特创新(原GE)V0防火透明;

供应PC,920,940,945沙特创新(原GE)V0防火不透明;

供应PC,LS1,LS2,LS3沙特创新(原GE)光学级,鼠标,汽车灯罩专用;

供应PC,241R,243R,244R低粘度V0防火;高流动HF1110;超高粘度131R-111;

供应PC,920A-GY2A426T沙特创新(原GE)V0防火灰色;

供应PC,500R沙特创新(原GE)V0阻燃玻纤增强(10%GF);

供应PC,EXL1414沙伯基础(原GE)耐寒(-40 ° 至40 ° ;透明,不透,黑色);

供应PC,FXA1414沙伯基础(原GE)耐寒(-40 ° 至95 ° ;透明,不透,黑色);

供应PC,940-GY2807沙特创新(原GE)V0防火灰色;

供应PC,141R,141, 241沙特创新(原GE)中粘标准等级;

基础创新塑料(原GE),基础创新塑料(美国)浙江授权总代理商:浙江昌宏塑胶原料有限公司.沙伯基础创新是SABIC收购GE塑料组成的部门凭借全球应用技术中心和丰富的材料加工专业知识,特材事业部的独特解决方案可为各行业提供工程热塑性树脂和改性料、复合材料、片材和薄膜、长丝、热固性塑料和添加剂等一系列产品,可以满足客户在耐热、机械、光学和电气方面的一系列复杂性能的要求。SABIC-IP(SABIC Innovative Plastics)是SABIC收购美国GE塑料后组成的一个新的部门,SABIC-IP在中国叫沙伯基础创新塑料。SABIC-IP生产的塑胶原料包括CYCOLAC ABS、CYCOLOY PC/ABS、EXTEM TPI、GELOY ASA、LEXAN PC、NORYL PPO、ULTEM PEI、VALOX PBT、XENOY

PC/ABS。