

建特81215型塑料锤头锤把固定胶 改性环氧树脂AB胶黏剂

产品名称	建特81215型塑料锤头锤把固定胶 改性环氧树脂AB胶黏剂
公司名称	邢台建特新材料科技有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	邢台市南和区金融中心A栋
联系电话	18603197385

产品详情

建特81215型塑料锤头锤把固定胶 产品说明书

一．产品简介

建特新材81215 A/B型环氧树脂粘合剂是无溶剂型环氧树脂双组分粘合剂，主要用于塑料锤把固定，同时适用于多种材料的粘接固结。本品可根据用户要求，设计成快固或低粘型产品，或者根据不同技术要求，定制不同配比，不同性能及外观的差别化产品。本品精选高纯环氧、固化剂、增韧剂、偶联剂等原料，以严格工艺精制而成，主要特点如下：

- 1．粘接强度高，收缩率小，强韧性好，可以承受高强度的冲击及振动。
- 2．常温可使用期适中，中高温固化速度快，粘度适中，操作简便。
- 3．粘接层具有良好的机械性能和电气绝缘性能，无腐蚀，抗剥离。

二．工艺性能

测试项目	测试单位或条件	81215 A	81215 B
外观	目测	黑色膏状液体	浅色透明粘液
粘度	Mpa · s , 25	10000 ~ 11000	9000 ~ 10000
密度	g/cm ³ , 25	1.15 ± 0.05	0.95 ± 0.05
混合比例	A:B (重量比)	5 : 1	
可使用时间	25 , 50g , h	1.0 ± 0.5	
固化条件	25 × h	8.0 ± 2.0	

三．固化物特性

测试项目	测试单位或条件	500 A/B
硬 度	Shore-D	80 ± 5
剪切强度	(MPa) GB7124-1986	110.0 ± 10.0
耐酸性能	d=1.30硫酸浸泡48h	不变色，无腐蚀破坏，无酸失重，酸增重<3%
注：	45#钢以0#砂布打磨处理后用丙酮清洗，进行粘接。	

四．塑料锤把固定胶包装、贮运及安全性

- 1．包装分别为 5 ± 0.1 kg或 20 ± 0.2 kg铁桶和塑料桶，也可根据客户特殊要求进行定制。
- 2．建特塑料锤把锤头固定胶此产品非危险品，可按一般有机化学品运输贮存，产品贮存期见包装桶标签。在适当的保存条件下，产品储存期可大大超出标示期限，如经检验无误，可照常使用而不影响性能。
- 3．本品属实际无毒等级产品，但某些人群会对其具有不适刺激感，使用过程中请配备必要劳动防护用品，避免皮肤沾染。

（注意：加入固化剂于室温下固化，加热可加速其固化且强度更高。拟粘接之表面，应用良好的去脂剂洁净，以去除尘垢及油脂。表中所列该产品于特定条件下测试的典型数据，仅供使用时参考，使用时应以实测数据为准。）