

# 中等粘性PA6美国舒尔曼6 MV 14

产品名称	中等粘性PA6美国舒尔曼6 MV 14
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国舒尔曼 型号:6 MV 14 性能:中等粘性 韧性良好
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

### SCHULAMID 6 MV 14 物性表

基本编号

[E344659-101038370](#)

[E86615-252168](#)

特性

可加工性，良好

耐油性能

韧性良好

中等粘性

UL文件号

E86615

加工方法

注射成型

树脂ID (ISO 1043)

PA6

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

1.13

粘数

145

机械性能干燥调节后的单位制测试方法 2900

拉伸应力 (屈服) 80.0

拉伸应变 (屈服) 4.0

标称拉伸断裂应变 10

弯曲模量 2300

弯曲应力 100

Flexural Strain at Flexural Strength 6.5

冲击性能干燥调节后的单位制测试方法

-30 ° C 5.0

23 ° C 7.0

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C	无断裂
23 ° C	无断裂
热性能 性能温度调节后的单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	170
1.8 MPa, 未退火	60.0
维卡软化温度 --	210
--	190
可燃性 干燥调节后的单位制测试方法	< 100
可燃性等级	
1.50 mm	V-2
3.00 mm	V-2

灼热丝易燃指数

--

3.00 mm

--