

长沙望城浏阳现货供应ABS(台湾奇美) PA-746H 高流动通用料欢迎电询！

产品名称	长沙望城浏阳现货供应ABS(台湾奇美) PA-746H 高流动通用料欢迎电询！
公司名称	长沙市塑瑞塑胶有限公司
价格	.00/25KG/包
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-746H 产地:台湾
公司地址	湖南省长沙市天心区赤岭路279号原规划局大楼-992
联系电话	0731--86914875 15200817662

产品详情

长沙市塑瑞塑胶有限公司

湖南地区原料供应/水口回收

ABS (台湾奇美) PA-746H

POLYLAC PA-746H 物性表

基本信息黄卡编号

E56070-245715

E56070-245714

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.03g/cmASTM D792 23 ° C1.03g/cmISO

1183熔流率(熔体流动速率) ASTM D1238 200 ° C/5.0 kg4.5g/10 minASTM
D1238 220 ° C/10.0 kg52g/10 minASTM D1238溶化体积流率(MVR)(220 ° C/10.0
kg)52.0cm/10minISO 1133硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度(R级)115ASTM D785球压硬度(H
358/30)86.0MPaISO 2039-1机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 屈服37.0MPaISO
527-2/50 断裂28.0MPaISO 527-2/50 3.00 mm 135.8MPaASTM D638伸长率 断裂,
3.00 mm 230%ASTM D638 断裂30%ISO 527-2/50弯曲模量 6.00 mm 31960MPaASTM
D790 --41700MPaISO 178弯曲强度 6.00 mm 554.9MPaASTM
D790 --654.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度22kJ/mISO
179悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 3.00 mm290J/mASTM D256 23 ° C, 6.00 mm250J/mASTM
D256 --25kJ/mISO 180/1A热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 1.8 MPa,
未退火85.0 ° CASTM D648 1.8 MPa, 未退火86.0 ° CISO 75-2/A 1.8 MPa, 退火95.0 ° CASTM
D648 1.8 MPa, 退火96.0 ° CISO 75-2/A维卡软化温度 --104 ° CASTM
D1525 7 --102 ° CISO 306/A50 --91.0 ° CISO 306/B50可燃性额定值测试方法UL
阻燃等级(1.60 mm)HBUL 94注射额定值单位制干燥温度80.0到85.0 ° C干燥时间2.0到
3.0hr料筒后部温度180到220 ° C料筒中部温度190到230 ° C料筒前部温度190到230 ° C模具温度30.0到
70.0 ° C备注1 .6.0 mm/min2 .6.0 mm/min3 .2.8 mm/min4 .2.0 mm/min5 .2.8 mm/min6 .2.0 mm/min7 .速率 A
(50 ° C/h)

主要销售原料有：

ABS：台湾奇美系列

PET：台湾南亚系列、美国杜邦系列

AS(SAN)：台湾奇美系列

PBT：台湾南亚系列、基础创新(原美国GE)系列、美国杜邦系列、
台湾长春系列、日本宝理系列、三菱工程系列

POM(聚甲醛)：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、云南云天化系列

日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列

PA(尼龙)：台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、

德国朗盛系列、日本东丽系列、日本旭化成系列

PC(聚碳酸酯)：台湾南亚系列、德国拜耳系列、日本三菱工程系列

基础创新(原GE)系列、日本帝人系列、韩国LG-DOW系列

PC/ABS合金料：基础创新(原美国GE)系列、德国拜耳系列

台湾奇美系列、日本帝人系列、韩国LG系列选择

本公司一贯宗旨以德为本，以诚取信，以诚信为根本，以质量为基础，以速度求效益”的经营方针来满足广大客户的需求，我司将不断开拓市场，切实服务，秉承客户至上，品质，欢迎国内外客商来人、来函、电子邮件联系，共创双赢局面！