

PCTA Z6018透明 食品 涂覆级 PCTA塑胶原料

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | PCTA Z6018透明 食品 涂覆级 PCTA塑胶原料 |
| 公司名称 | 东莞市凯硕塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:PCTA 产地:伊士曼代理商 规格:25KG/包 |
| 公司地址 | 樟木头奥园塑金国际15栋109 |
| 联系电话 | 0769-21122780 13622628657 |

产品详情

pcta Z6018塑料是我公司常年销售的塑料，因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于当天报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包，随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告，提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法，塑料牌号太多，本网站没有提供的本公司也有代理，

产品参数

| 性能项目 | | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数 |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 基本性能 物理性能 | 熔体流动速率 | 275 ,5kg | | 23 |
| | 雾度 | | ASTM D-1003 | 0.4 |
| | 模具收缩率 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-955 | 0.002- |
| | 总透光率 | | ASTM D-1003 | 89 |
| 机械性能 | 比重 | | ASTM D-792 | 1.23 |
| | IZOD缺口冲击强度 | 23 /-40 | ASTM D-256 | NB/1.2 |
| | 屈服伸长率/断裂伸长率 | | ASTM D-638 | 5/330 |
| | 挠曲模量 | | ASTM D-790 | 2.6?05 |
| | 洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 105 |
| | 挠曲屈服强度 | | ASTM D-790 | 9600 |
| | 拉伸屈服应力/断裂应力 | | ASTM D-638 | 6500/7 |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa(66PSi) | ASTM D-648 | 74 |
| | 热变形温度 | 1.82MPa(264PSi) | ASTM D-648 | 65 |
| | 维卡软化温度 | 1kg负荷 | ASTM D-1525 | 88 |
| 其它性能 | 固有粘度 | | | 0.73 |