

PP巴塞尔Moplen EP540N 抗冲击共聚聚丙烯

产品名称	PP巴塞尔Moplen EP540N 抗冲击共聚聚丙烯
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	11.00/kg
规格参数	品牌:利安德巴塞尔 型号:EP540N 产地:巴塞尔
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

长期现货供应PP/EP540N/巴塞尔

生产企业：巴塞尔

原料描述部分规格级别嵌段共聚注塑 其它 其它 外观颜色

PP巴塞尔EP540N

该料用途该产品比普通的共聚多含20%的硬性。抗冲，透明，适合食品接触，高刚性。可应用于容器，运动休闲和玩具类制品，家用器皿等。备注说明注塑级 加工条件加工条件

原料技术数据

性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能熔体流动速率230 ， 2.16kgASTMD-123812
0g/10min

密度ASTMD-7920.9G/cm3机械性能洛氏硬度ASTMD-78580R标尺

IZOD缺口冲击强度23 ASTMD-25695J/m屈服伸长率ASTMD-6385%弯曲模量ASTMD-7901450MPa屈服拉伸强度ASTMD-63827MPa

通过认证

PP塑料

(聚丙烯)

英文名称:Polypropylene

比重:0.9-0.91克/立方厘米成型收缩率:1.0-2.5%成型温度:160-220 干燥条件:---

物料性能

密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆,不耐模易老化.

适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件

成型性能

- 1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.
- 2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.
- 3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形
- 4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.

我司产品质量保证,原厂原包,价格合理,可公司免费提供产品物性表,SGS环保认证,UL黄卡物质安全资料表(MSDS)等。秉持:“诚信、以客为尊、全力以赴,开拓进取、灵活经营、互益双赢”为宗旨。欢迎您来人来电垂询!长期现货供应

苏州新塑语塑胶原料有限公司成立于2018年3月(分公司),位于江苏苏州昆山开发区,赢信凭借成熟的ERP系统,流畅的物流仓储,完善的货物运输,专业的技术支持,合理运用ERP,OA,CRM等现代管理系统成为国内外进出口、销售及产品技术分析为一体的塑胶原料贸易行,本公司成立以来与杜邦、拜耳。巴斯夫,陶氏、苏威、沙伯基础等国外知名塑胶原料制造商保持着紧密的合作关系,公司拥有者一批高素质专业技术人员组成的技术团队和销售团队,依靠着专业技术,诚信经营和完善的销售服务在日益竞争激烈的塑胶原料供应行业内赢的了广大客户的好评和信赖。了解更多牌号级详情请联系新塑语塑胶

苏州新塑语塑胶原料有限公司长期供应工程塑胶原料;尼龙PA(品牌有:杜邦、巴斯夫、朗盛、东丽、罗地亚)PC(品牌:沙伯基础、科思创)POM(品牌:宝理、巴斯夫、韩国工程、美国杜邦、泰科纳)PMMA/PBTPC/ABS合金料热塑弹性体塑料;TPET/PUTPEETPV。通用材料:PPPEABS了解更多牌号级详情请联系新塑语塑胶

苏州新塑语塑胶原料有限公司长期供应:

树脂料:TPU,防火TPU

【PA66】美国杜邦70G30HSLRNC010101LNC01070G33L101FFR7025VOFNC010

【POM】日本宝理M90-44M90-04M270-44M90M270M25-44

韩国工程F20-02F20-03F30-03F25-03

美国杜邦500P100P511P100ST570

台塑钢FM090FM270FM130

台湾宝理M90M270M90-44 , 德国拜耳28072805240724052607

PP/R370YRP344NKRP344RKR6400730730L

POE/陶氏杜邦8150 8100 8200 8003

POM/韩国工程塑料F20-03

了解更多牌号级详情请联系新塑语塑胶