

爱迪斯氯丁胶乳沥青防水涂料供应全国各地

产品名称	爱迪斯氯丁胶乳沥青防水涂料供应全国各地
公司名称	横市商源五金经营部
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

产品详情

氯丁胶乳沥青防水涂料一、产品介绍：HC-13氯丁胶乳沥青防水涂料是以水性氯丁橡胶和优质的石油沥青为基料，并加入表面活性剂、乳化剂、防霉剂等辅助材料，经专用设备精制而成的一种高弹性优质防水涂料。氯丁胶乳沥青防水涂料不但具有氯丁橡胶的弹性好，粘接力强，耐老化的优点，同时集合了沥青防水的性能，组合成强度高，成膜快，防水强，耐老化，有弹性抗基层变形能力强，冷作施工方便，不污染环境的一种优质防水涂料。二、技术指标 执行JC/T408-2005《水乳型沥青防水涂料》技术指标三、产品用途屋面防水，水池防渗，地下室防潮，沼气池防漏气，放空洞，隧道等建筑，以及80 以下化工管道防腐蚀等。四、施工方法（1）对基层的要求 施工前必须对混凝土基层进行清理，凡是混凝土屋面凹凸不平的必须用1：3的水泥浆找平，凡裂缝处必须用嵌缝材料补平，找平后屋面要求平整，清洁，无裂缝，无积水，具有一定强度，与底结合牢固。 旧屋面施工，必须将屋面清扫干净，或者用水冲洗干净，做到基本无灰尘，以防影响粘接强度。（2）施工方法 将桶内搅拌均匀，然后用油枪倒入施工提桶内。 用刷子（通常是油漆刷）沾上涂料，在施工屋面上均匀涂刷，做到厚薄均匀，不堆积，不流淌，不漏刷。 等一道涂料实干厚（一般为1天，夏季为半天）进行边刷边铺贴玻纤布，其工作方法如下： 用刷将涂料均匀涂刷在道已经实干的基面上，将已卷成的玻纤布平放于上面、逐渐滚动展开于刚刚上涂料的基面上，紧接着用刷子沾上涂料在已经贴上的玻纤布上均匀涂刷，使玻纤布牢固粘贴在基层上，并使全部布漫满涂料，使上下涂料连在一起，以保证防水效果。 一布四涂施工 等上一道玻纤布实干后，再刷一道涂料，就完成一布四涂的施工。 两布四涂施工 待道玻纤布实干后，再按 方法粘贴第二道玻纤布。第二道玻纤布实干后，再刷上一层涂料，就做成两布四涂。（3）施工要求及注意 后一道施工必须在前一道涂膜实干后进行，否则造成水分挥发不完，引起气泡产生，影响防水效果。 玻纤布必须贴紧贴平，不得起皱，铺贴时出现皱褶时必须使用刷子压平。 玻纤布之间搭接处必须有7~10厘米重叠，玻纤布铺贴方向是：屋面坡度为3%~10%之间时，铺贴方向平行屋脊，由屋檐向屋脊铺贴。屋面坡度大于10%时，铺贴方向应垂直屋脊。（4）在施工后，产生气泡时，必须将玻纤布剪开排气，然后在剪缝刷上涂料，再贴一层相应大小的玻纤布，然后再刷涂料。（5）涂膜一次涂刷不能太厚，以均匀覆盖玻纤不流淌为宜。否则，表面结膜，内部水分受热蒸发，将造成防水层起泡空鼓。（施工前，必须将涂料搅拌均匀）（6）雨前12小时及雨天，冷冻不宜施工。涂膜干燥成膜前遇到大雨冲刷，应重新补做。氯丁胶乳沥青防水涂料属于水乳型材料，使用过程中发现过稠，可适量假如适量水稀释。五、参考用量自防水结构屋面涂刷三次：1.2KG/m²；一布四涂1.6KG/m²；两布四涂2.2 KG/m²；三布九涂3KG/m²。六、包装规格及运输储存 包装规格200±2.0KG/桶；100±1.5KG/桶；50±1.0KG/桶。运输、储存：本材料为水乳型涂料，严防冰冻，不燃不爆，0 ~ 50 可以运输。本产品有效期为十二个月。