

# 厂家直销生态木天花吊顶材料40\*80店面装修生态木卡扣天花装饰材料

产品名称	厂家直销生态木天花吊顶材料40*80店面装修生态木卡扣天花装饰材料
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	3.20/米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

## 产品详情

### 厂家直销生态木天花吊顶材料40\*80店面装修生态木卡扣天花装饰材料

：龙骨铺设灵活，生态木生产厂家规格一般是三米和六米两种长度，一般量大可以按照特定长度直接安装，而对于固定生态木的龙骨来说就更加灵活，根据安装环境可以适当放大龙骨间隔，因为生态木是一块一块，一体的，对于龙骨的铺设要求非常灵活。

第二：搬用方便，生态木一般一米在500g到1000g之间，三米每支的话质量非常轻，对于往墙面安装的工人来说，省时省力。

第三：衔接好，生态木的卡扣设计，使得每块生态木之间的拼接没有缝隙，除了省时省力外，更增强了生态木对于装修的美观性。

第四：无安装上伤痕，生态木固定在龙骨上的气钉隐藏在卡扣内部，对于视觉表面没有任何损害。

第五：颜色搭配灵活，生态木颜色丰富，有十五种颜色之多，可以根据环境自由组合生态木颜色，增强了它对于各种环境的适应性。

生态木的塑料加工工艺是实现木材和塑料复合的方法，是以塑料加工工艺及设备为基础，即通过挤出成型、注射成型或捏合机混炼造粒再加工成绿可木。此种复合材料加工所用的木质材料主要为木粉，也可以用细的木纤维。为了保证加工过程良好的传质，木质纤维材料的比例一般不超过50%，木粉的比例可适当高些。目前，某些先进技术和设备，已经能够将木纤维（粉）的用量提高到60%以上。据称个别产品的木粉含量高达85%，但脆性较大。

你知道生态木密度有哪些影响吗？

不同密度的生态木具有的品质也是有区别的，它们的弯曲强度和弯曲模量是不一样的，密度越低，弯曲强度和弯曲模量就会越低，我们来看看相关的对比。

生态木密度对弯曲强度和模量的影响的对比：

比重/ ( g/cm<sup>3</sup> ) 弯曲强度/psi 弯曲模量/psi

1.03          1456      110 651

1.05          1650      130 500

1.08          1827      151 000

1.16          2270      192 500

1.24          2560      197 000

相信大家看了这个对比的结果后会更直观的了解生态木密度的重要性，一般的密度与弯曲强度和弹性模量有一定的相关性，对于许多其他材料，这种相关性与孔隙率无关。此外，生态木材料中的矿物填料增加了终产品的密度，同时也提高了其弯曲模量。

原材料的质量和比例的搭配造成了产品终性能和质量的不一。生态木各成分使用基本是：木粉、树脂、高分子材料。比如木粉，使用木质纤维和使用秸秆纤维以及成分比例的多少都将对产品终的硬度和质感等方面有影响。所以选择方法如下：

- 1.如果生态木产品手感接近于原木，气味也带有淡淡的木质气息。那么此种生态木可算优质品。
- 2.在购买挑选时可以根据产品重量的对比、横截面的观察来初步判断产品质量